



Globally Proven
Construction Solutions

AQUA BARRIER NET

RETE IN FIBRA DI VETRO PER SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI E RASATURE IN GENERE
Rete greggia 100% fibra di vetro, trattata con appretto antialcalino per armature di malte impermeabilizzanti e rasature su sistemi a cappotto.



VANTAGGI

- Per interni ed esterni
- Ottima resistenza all'alcalinità del cemento

UTILIZZI

- Armatura di malte impermeabilizzanti in genere tipo AQUABARRIER, AQUABARRIER RDY ed impermeabilizzanti liquidi in genere
- Armatura di rasature ed intonaci cementizi in genere anche su sistemi di isolamento termico
- Armatura di malte cementizie o premiscelate per ripristini in genere
- Armatura di malte e sistemi epossidici in genere

PRODUTTORE

LATICRETE® EUROPE S.r.l.
Via Borgogna, 8 – 20122
MILANO - ITALIA

Telefono +39 059 557680
Email: info@laticreteeuropa.com

www.laticrete.eu

STANDARD/CERTIFICAZIONI

Certified ETAG 004

Confezioni

Dimensioni: 1,00 m X 0.5 m. Rotoli da 50 m²

Vita di scaffale

L'ottima qualità dei contenitori di questo prodotto sigillati in fabbrica è garantita per illimitata in locali asciutti purché conservati sollevati da terra in un luogo asciutto.

DATI TECNICI

RILEVATI A 23°C e 50% U.R.

TECHNICAL AND APPLICATION SPECIFICATIONS	
Hazard classification as per Directive 99/45/CE:	none
Peso:	72 g/m ² ± 5%
Altezza Standard:	100 cm
Lunghezza:	50m
Tipo Trattamento	Resistente agli alcali senza emollienti

FINAL PERFORMANCE SPECIFICATIONS	
Elongation at break:	3% ± 1,5%
Tensile strength- traction (ETAG 004 5.6.7.1):	≥ 1200 N/5 cm
Tensile strength- ageing (ETAG 004 5.6.7.1):	≥ 1000 N/5 cm
Harmonized custom codes:	70199099

* Tested at 23°C/50% Residual Humidity and no ventilation. The data may be considerably modified by the conditions of use.

Deposition method	Resistenza alla Trazione		Allungamento
	Valore Nominale	Valore Individuale	Valor Medio
Condizioni Standard	800 / 750	800 / 700	3,5 / 3,5
Soluzione 5% NaOH	250 / 350	235 / 250	3,5 / 3,5
Test Veloce	1200 / 1200	400 / 350	4,0 / 4,0

INSTALLAZIONE

Applicazione

Inserire AQUA BARRIER NET a metà degli spessori delle rasature e/o sistemi impermeabilizzanti. Sovrapporre di almeno 10cm in caso di giunzioni tra un foglio e l'altro, allo scopo di dare continuità al rinforzo.

DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più

vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. Tel. +39 059 557680 o www.laticrete.eu

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico.

MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, chiamare: +39 059557680

info@laticreteeurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.