



# 3701 MORTAR ADMIX

3701 MORTAR ADMIX è un lattice a base di speciali polimeri progettato per essere miscelato con prodotti cementizi in polvere quali malte da intonaco, massetti, rasanti ed adesivi.

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## VANTAGGI

- Per applicazioni in interno ed esterno
- Impartisce elevata resistenza agli shock termici e alle intemperie
- Aumenta l'adesione e la resistenza alla compressione dei premiscelati a base di cemento
- Adatto all'immersione continua in acqua
- Flessibilità superiore

## UTILIZZI

3701 MORTAR ADMIX in sostituzione dell'acqua, migliora notevolmente la lavorabilità e le caratteristiche chimico-fisiche di qualunque miscela cementizia. Fornisce inoltre un modo pratico e veloce per installare ceramica, mattoni e pietra naturale

## PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.R.L .

Via Viazza 1° Tronco nr 19

41043 Formigine (MO) – Italy

Ph. +39 059557680

info@laticreteeurope.com

## STANDARD/CERTIFICAZIONI



Questo prodotto possiede il certificato GREENGUARD per la qualità dell'aria in interno rilasciato dall'Istituto per l'Ambiente GREENGUARD in accordo agli standard per i prodotti finiti a basse emissioni.

**Il contenuto totale di Composti Organici Volatili (COV) del prodotto fresco è ≤ 2.39 g/ℓ**

## Fondi di Posa

- Massetti e intonaci cementizi
- Calcestruzzo
- Ceramica e pietra
- Mauratura
- Pannelli in ibrocemento e cartongesso (in interno)
- Membrane impermeabilizzanti LATICRETE®

\* consultare il fornitore dei pannelli per ottenere le istruzioni specifiche d'installazione e verificare l'idoneità all'uso in esterno

## Confezioni

Fustini da kg 20 su pallet da 60 sacchi

## Vita di scaffale

L'ottima qualità dei contenitori di questo prodotto sigillati in fabbrica è garantita per cinque (5) anno\*, purché conservati sollevati da terra in un luogo asciutto.

\* L'elevata umidità ridurrà la vita di scaffale del prodotto insaccato.

## Limitazioni

- 3701 Mortar Admix teme il gelo, conservare il prodotto in luogo riparato e a temperatura superiore a +5°C.
- Adesivi, sigillanti e malte a base cemento non sostituiscono i sistemi di impermeabilizzazione. Per realizzare un sistema impermeabilizzante, utilizzare sempre le speciali membrane
- 9235 WATERPROOFING MEMBRANE, 9237 WATERPROOFING MEMBRANE e HYDRO BAN®.
- Per marmi bianchi e di colore chiaro utilizzare 4237 LATEX ADDITIVE miscelato con 211 POWDER bianco.
- Utilizzare LATAPOXY® 300 per incollare marmi verdi, pietre ed agglomerati sensibili all'umidità.
- Durante il periodo invernale, proteggere il lavoro finito dal passaggio pedonale fino a completo indurimento.
- Utilizzare 3701 MORTAR ADMIX a temperature comprese tra +4°C e +32°C riferite sia al supporto sia all'ambiente.

## Istruzioni di sicurezza

- 3701 MORTAR ADMIX non possiede alcuna classificazione di pericolosità secondo la Direttiva 99/45/CE.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza prodotto.

## DATI TECNICI

RILEVATI A 23°C e 50% U.R.

Aspetto:	liquido
Colore	bianco
Tempo aperto	1 hour
Pedonabilità	12 hours
Tempo al traffico pesante	72 hours
Densità umida	2166 kg/m <sup>3</sup>

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

## INSTALLAZIONE

### Preparazione del supporto

Le superfici da rivestire devono essere stabili e compatte, pulite, prive di parti friabili e tracce di oli, grassi, vernici, disarmanti, etc.

Massetti ed intonaci cementizi particolarmente assorbenti e/o surriscaldati dai raggi solari, devono essere bagnati a saturazione senza tuttavia lasciare ristagni d'acqua in superficie.

Supporti in ceramica e materiale lapideo devono essere puliti, meccanicamente resistenti e perfettamente ancorati al sottofondo.

### Miscelazione

Versare 3701 MORTAR ADMIX in un contenitore pulito o in betoniera, aggiungere sotto miscelazione il prodotto in polvere indicato per l'applicazione e miscelare per circa 3 minuti.

Non diluire il lattice con acqua. Lasciare riposare l'impasto 3-5 minuti e miscelare nuovamente.

Eventualmente aggiungere ulteriore polvere o lattice per aggiustare la consistenza finale del prodotto. Il quantitativo di 3701 MORTAR ADMIX varia in funzione del prodotto e della consistenza desiderata.

### Applicazione

Consultare la scheda tecnica del prodotto in polvere utilizzato.

Posa in condizioni di bassa temperatura

La presa e l'idratazione dei prodotti a base di cemento Portland è ritardata alle basse temperature. In condizioni di bassa temperatura proteggere il lavoro finito per un lasso di tempo maggiore del normale. Non incollare le piastrelle quando la temperatura ambiente è al di sotto di +5°C e/o il substrato è a rischio di congelamento.

Posa in condizioni di temperatura elevata  
L'evaporazione dell'umidità contenuta nei prodotti a base cemento di Portland è accelerata da condizioni di alta temperatura e bassa umidità. Applicare gli adesivi cementizi su superfici umide e proteggere il lavoro finito dal rischio di rapida evaporazione.

### **Pulizia**

Pulire gli attrezzi e le piastrelle posate con acqua, quando la malta è ancora fresca.

### **Consumo**

In funzione del prodotto in polvere utilizzato.

Per informazioni, chiamare: +39 059557680

[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

### **Letteratura tecnica e sulla sicurezza**

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### **Avvertenze**

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

## **DISPONIBILITÀ E COSTI**

### **Disponibilità**

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. Tel. +39 059 557680 o [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)

### **Costi**

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

## **GARANZIA**

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico.

## **MANUTENZIONE**

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

## **SERVIZI TECNICI**

### **Assistenza tecnica**