



# 200 MORTAR ADMIX

ADDITIVO PER MALTE

200 MORTAR ADMIX è un lattice concentrato in dispersione acquosa formulato per miscelazione con preparato cementizio alleggerito P800

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## VANTAGGI

- Alta densità
- Coesione
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Tempo aperto allungato
- Flessibilità
- Resistenza all'acqua

## UTILIZZI

- Additivo per malte per rasature e intonaci
- Additivo per malte per massetti
- Additivo per malte per di ancoraggio
- Per interno, esterno e piscine

## PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.R.L .

Via Viazza 1° Tronco nr 19

41043 Formigine (MO) – Italy

Ph. +39 059557680

info@laticreteeurope.com

## Fondi di Posa

Calcestruzzo, massetti, murature ed intonaci cementizi. Lamiere in acciaio preventivamente trattate con boiaccia d'aggrappo

## Confezioni

Fustino da 20 ℓ pail (48 per pallet)

## Shelf Life

24 mesi (2 anni) quando conservato negli imballi originali, all'interno e sollevati da terra >0°C e <43°C

## Limitazioni

Utilizzare 200 MORTAR ADMIX unicamente sui supporti menzionati al punto 3. E L200 teme il gelo, conservare il prodotto in luogo riparato e a temperatura superiore a +5°C. Utilizzare L200 a temperature comprese tra +5°C e +35°C riferite sia al supporto sia all'ambiente. Durante il periodo invernale, proteggere il lavoro finito fino a completo indurimento.

## Istruzioni di sicurezza

200 MORTAR ADMIX non possiede alcuna classificazione di pericolosità secondo la Direttiva 99/45/CE. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.

*Per maggiori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto.*

## DATI TECNICI

RILEVATI A 23°C e 50% Ur

Aspetto:	lattice
Colore:	bianco
<b>Rapporto de miscelazione:</b>	
200 MORTAR ADMIX	10 litre
P800	75 kg
Acqua	27/30 litre

Dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

## INSTALLAZIONE

### Preparazione del supporto

Le superfici da rivestire devono essere stabili e compatte, pulite, prive di parti friabili e tracce di olii, grassi, vernici, disarmanti ed ogni contaminante che possa compromettere l'adesione della malta al supporto.

Boiaccia d'aggrappo: pulire ed unidire il supporto. Per le boiacche di aggrappo miscelare 8510 con cemento Portland fino ad ottenere un impasto cremoso e senza grumi. Applicare la boiaccia e lavorarla sul supporto, scaricare la malta sulla boiaccia ancora fresca e costiparla. Massetto alleggerito:

Miscelare 10 di 200 MORTAR ADMIX diluito con 10 di 27 di acqua, con kg 75 di P800 per cinque min. in betoniera, lasciare riposare l'impasto per 2 min. ed eventualmente aggiustare con 2/3 lt di acqua, miscelare ancora per 5 min. e stendere la malta così ottenuta sulla boiaccia di aggrappo ancora fresca.

## DISPONIBILITÀ E COSTI

### Disponibilità

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. Tel. +39 059 557680 o [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)

### Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

GARANZIA NORMA	PRESTAZIONI	
	TEST	RISULTATO
EN13813	Resistenza a compressione	≥ 6 MPa
	EN13892-2	
EN13813	Resistenza a flessione	≥ 3 MPa

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico.

### **MANUTENZIONE**

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

### **SERVIZI TECNICI**

#### **Assistenza tecnica**

Per informazioni, chiamare: +39 059557680

[info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)

#### **Letteratura tecnica e sulla sicurezza**

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

#### **Avvertenze**

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.