STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

DS-2820-0422

Globally Proven Construction Solutions

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

2. FABRICANTE
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Teléfono: +39 059 535540
E-mail: info@laticreteeurope.com
Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
STONETECH BULLETPROOF® SEALER es el protector penetrante a base de agua, de primera calidad, diseñado para proporcionar la máxima protección contra las manchas más difíciles a base de agua y aceite.

Este protector de grado profesional impregna eficazmente las superficies más porosas de piedra natural, baldosas, mampostería y lechada en aplicaciones interiores y exteriores, y no altera el aspecto natural de la superficie. STONETECH BULLETPROOF SEALER, una alternativa más segura y de alto rendimiento a los protectores a base de solventes, es mejor para usted y el medioambiente.

Usos
- Para uso en interiores y exteriores
- Encimeras
- Placas para salpicaduras
- Pavimentos
- Muros

Ventajas
- Ofrece máxima protección contra las manchas
- La mejor protección para las superficies más porosas de piedra natural, baldosas, mampostería y lechada
- Conserva el aspecto original de la superficie
- La fórmula a base de agua es mejor para usted y el medioambiente
- Grado profesional

Soportes adecuados
- Piedra natural
- Granito
- Mármol pulido
- Cuarcita
- Travertino
- Piedra arenisca
- Saltillo
- Lechada

Presentación
- 1 l x 12/caja
- 5 l x 4/caja

Rendimiento aproximado / Consumo
~8-12 m^2/1 litro
El consumo variará según la porosidad y la absorción de la superficie.

Vida útil en almacenamiento
Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas >0 °C y <43 °C y alejados del suelo en un lugar seco.

Precauciones
Consulte la SDS para obtener más información de seguridad.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:
Almacene únicamente en el contenedor original. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni almacene a más de 100 °F (38 °C). No mezcle con otros productos químicos.

4. DATOS TÉCNICOS

Información del producto sobre COV/LEED

- Émissions dans l'air intérieur: A+
- GEV EMICODE® EC1 Plus

Propiedades físicas

Forma:	líquido
Color:	Claro/ligeramente amarillo
Olor:	Alcohol
pH:	5
Contendio de COV	0 g/l

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Lea toda la etiqueta antes de utilizar el producto. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones únicamente. Siempre realice una prueba en un área pequeña y discreta con un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Deje que las nuevas instalaciones de lechada se curen durante un mínimo de 72 horas antes de la aplicación.

Asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de ceras y recubrimientos. La temperatura de la superficie debe estar entre 10 °C y 26 °C. Asegúrese de que el área esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie se seque. Mantenga a los niños y las mascotas fuera del área hasta que la superficie tratada se seque.

Instrucciones

1. Asegúrese de que la tapa esté cerrada y sellada, y agite bien antes de usar.
2. Cubra cualquier superficie que no quiera tratar.
3. Aplique generosamente una capa uniforme de STONETECH® BULLETPROOF SEALER con una almohadilla, una brocha o un rodillo para pintar.
4. Deje que el sellador penetre en la superficie de 10 a 15 minutos. Durante este tiempo, mantenga la superficie húmeda con sellador y agregue más sellador según sea necesario. NO DEJE QUE EL SELLADOR SE SEQUE POR COMPLETO EN LA SUPERFICIE.
5. Seque completamente toda la superficie con paños absorbentes limpios.
6. Es posible que para superficies porosas y absorbentes se necesite una segunda capa. Si se necesita una segunda capa, debe aplicarse dentro de 30 a 40 minutos desde la aplicación inicial como se indica en los pasos 3-5.
7. Si aparece un residuo de sellador, vuelva a humedecer la sección afectada de la superficie con sellador. Agite la superficie con una almohadilla de nailon blanco para aflojar los residuos y seque con un paño limpio y absorbente.
8. El curado completo se logra en 24 a 72 horas. Si es necesario volver a usar la superficie tratada pronto, cúbrala con papel de colofonia rojo para protegerla hasta que se logre el curado completo.
9. Limpie con agua las herramientas utilizadas durante la aplicación.

Desgaste previsto

- Hasta 5 años en superficies interiores
- Hasta 3 años en superficies exteriores

Para obtener mejores resultados, repetir la aplicación anualmente.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe:

+39 059 535540
info@laticreteeurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10. SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Los limpiadores muy alcalinos, ácidos, amoníacos o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario y además pueden degradar el sellador utilizado, lo que afecta negativamente la resistencia a las manchas.

Se recomienda una limpieza de rutina de las baldosas y la piedra natural con un limpiador de pH neutro como STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Para residuos resistentes o difíciles de eliminar, utilice STONETECH KLENZALL™ CLEANER, una almohadilla de nailon para fregar o un cepillo de cerdas duras con mango largo.

Recuerde: antes de usar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosa, piedra natural, etc., debe hacer una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540
technicalservices@laticreteeurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.eu. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13EU: 1 Un año de garantía del producto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- Hojas de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural