



LATASIL™ PRIMER

DS-65320-0422

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DEL PRODOTTO

LATASIL™ PRIMER

2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefono: +39 059 535540
Email: info@laticreteurope.com
Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATASIL™ PRIMER è un primer di alta qualità, impermeabile, resistente all'umidità e alla continua immersione in acqua. Applicato sulle superfici le protegge e le rende perfettamente compatibili con il sigillante LATASIL aumentandone l'adesione e la tenuta nel tempo in tutte le destinazioni d'uso.

LATASIL PRIMER è consigliato come preparazione in tutte le applicazioni di LATASIL ma indispensabile in immersione o in situazioni di costante contatto con l'umidità come piscine, fontane e vasche. Dopo l'essiccazione, forma un film altamente resistente, e non poroso e incrementa la forza di adesione per applicazioni affidabili e di lunga durata.

Utilizzi

- Da utilizzare con il sigillante silconico LATASIL
- Per tutte le applicazioni costantemente immerse in acqua

- Sigilla le superfici porose e le rende inassorbenti — ideale per superfici assorbenti come pietra naturale, arenaria calcarea, calcestruzzo, mattoni, legno non trattato e blocchi di gesso murature, stucchi e intonaci
- Ideale per destinazioni gravose

Vantaggi

- Imballaggio approvato UN, dotato di sigillo di sicurezza
- Monocomponente e pronto all'uso — facile da applicare con un pennello o un rullo
- Asciugatura rapida — circa 60 minuti (a temperatura ambiente)
- Forma una membrana altamente resistente e non porosa, proteggere dall'umidità e dal contatto con acqua.
- Arresta l'assorbimento superficiale e garantisce un ottimo ponte di adesione per LATASIL
- La durata nel tempo del legame non è influenzata dall'acqua

Supporti ammessi

- Mattoni in muratura
- Stucco
- Malte e massetti in gesso
- Calcestruzzo
- Pietra naturale
- Legno non trattato
- Intonaci

Confezioni

250 ml

Resa / Consumo

100-250 ml/m²

Conservazione

In imballi originali chiusi, conservati in posizione verticale in luogo fresco e asciutto, tra + 5 ° C e + 25 ° C, il prodotto durerà 12 mesi dalla data di produzione.

Limitazioni

- NON congelare, conservare tra + 5 ° C e + 25 ° C.
- NON applicare se la temperatura dell'ambiente e delle superfici è inferiore a +5°C o superiore a +35°C.

- NON utilizzare con PE, PC, PMMA, PP, PTFE, su superfici in plastica morbida, neoprene o bituminose.
- NON usare in applicazioni in immersione continua in acqua senza l'applicazione del sigillante LATASIL™.
- Testare sempre l'adesione della superficie in anticipo.
- Adesivi / mastici, malte, stucchi e sigillanti e stucchi per piastrelle ceramiche, pavimentazioni, mattoni e pietra non sono sostituzioni per membrane impermeabili. Quando è necessaria una membrana impermeabilizzante, utilizzare una membrana impermeabilizzante LATICRETE.

Attenzione

Consultare la SDS per ulteriori informazioni sulla sicurezza.

- Applicare in ambienti con adeguata umidità.
- Si consiglia di isolare con nastro adesivo le parti da non trattare per proteggere da schizzi o eccessi di primer.
- LATASIL PRIMER può scolorire nel tempo mai a vista.
- Utilizzare in buone condizioni di ventilazione.
- Evitare il contatto prolungato con la pelle.
- Se il materiale non polimerizzato viene a contatto con gli occhi, risciacquare accuratamente con molta acqua e consultare un medico.
- Non utilizzare in presenza di fiamme libere o fonti di calore.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4. DATA TECNICI

Caratteristiche di lavorazione

Base:	XYL
Residuo secco:	30%
Viscosità:	75 - 100 mPas
Densità:	1.02 g/ml
Indurimento:	~60 min.
Tempo a applicare sigillante LATASIL:	~60 min.

(a 23°C/55% U.R.)

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Preparazione della superficie

Per ottenere la massima adesione le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, non contaminate da grasso o polvere. Utilizzare solventi sgrassanti, come nafta, acquaragia minerale, xilene, toluene o MEK, usare uno straccio pulito per rimuovere grasso o olio. Utilizzare

una spazzola dura o aria compressa per rimuovere la polvere dalle superfici da trattare.

Applicazione

È necessario eseguire un test per verificare l'adesione e la compatibilità dei materiali prima dell'applicazione, in particolare con la pietra naturale.

Agitare e/o mescolare bene LATASIL™ PRIMER prima dell'uso. Applicare LATASIL PRIMER su superfici pulite e asciutte a pennello o con un rullo adatto (con pelo corto). Assicurarsi di applicare uno strato sottile e uniforme sul supporto; non applicare troppo prodotto.

Lasciare asciugare il primer al tatto prima di applicare il sigillante LATASIL™. Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura, dalle condizioni di umidità e dalla porosità del substrato. Applicare il sigillante LATASIL all'interno del tempo massimo di asciugatura del primer (60 minuti a 23 ° C e 55% di UR). Se il sigillante non viene applicato entro il tempo massimo di asciugatura, carteggiare la vecchia mano di primer, depolverare e poi applicarlo nuovamente.

Dopo l'uso, richiudere il contenitore il più rapidamente possibile per evitare che il prodotto inutilizzato si indurisca.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 557680 info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online, www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 230.10EU: 10 anni di garanzia sul sistema di prodotti

8. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE® e LATAPOXY® sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature

e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico:

+39 059557680

technicalservices@laticreteeurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 230.10EU: 10 anni di garanzia sul sistema di prodotti
- DS 110: Scheda tecnica LATASIL™
- T-1099EUR: Il opuscolo di sigillanti e stucchi per fughe