



PRIMER SUPERIOR

DS-771-0821

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

PRIMER SUPERIOR

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefon: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

PRIMER SUPERIOR ist eine vielseitige, gebrauchsfertige und lösemittelfreie Grundierung, die die Haftung von Mörteln auf vielen glatten absorbierenden und nicht absorbierenden Untergründen verbessert, auf denen eine Verklebung schwierig sein kann.

PRIMER SUPERIOR schützt darüber hinaus feuchtigkeitsempfindliche Substrate vor dem in zementbasierten Klebstoffen enthaltenen Wasser.

Einsatzbereich

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für absorbierende und nicht absorbierende Substrate
- Zur Verbesserung der Haftung von Fliesenmörteln, Nivelliermörteln und selbstnivellierenden Zementmassen auf schwer verklebbaren Substraten
- Zur Verringerung der Porosität stark absorbierender Substrate

Vorteile

- Ein-Stufen-Grundierung für die Fliesenverlegung
- Gebrauchsfertig – mit dem Pinsel oder der Rolle auftragen
- Sicher – ohne Lösungsmittel
- Schnell trocknend

Zulässige Untergründe

- Fliesen oder Stein
- Beton
- Cement Mortar Beds and Screeds
- Gipsputz
- Gipskartonplatten
- Zementträgerplatte (Konsultieren Sie den Hersteller der Zement-Hinterfüllplatten für konkrete Installationsempfehlungen und zur Überprüfung der Eignung für den Außenbereich.)
- Mauerwerk
- Anhydrit-Estrich
- wirkt selbstnivellierend und ausbessernd
- Stahl
- Glas

Verpackung

5 kg Eimer; 80 Eimer pro Palette

10 kg Eimer; 40 Eimer pro Palette

Ergiebigkeit / Verbrauch

~200 g/m²

Hinweis: Der Verbrauch hängt von der Absorptionsrate des Substrats ab.

Lagerung

In Originalverpackung lagern. Innerhalb von (1) Jahr nach Herstellung verbrauchen. Vor Frost schützen.

Einschränkungen

- NICHT in Bereichen verwenden, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Nur auf trockenen Substraten verwenden.
- NICHT verwenden, wenn die Umgebungs- oder Oberflächentemperatur unter 5 °C oder über 40 °C liegt.
- NICHT länger als 24 Stunden bis zur Fliesenmontage warten.

- Auf Oberflächen, die mit PRIMER SUPERIOR behandelt wurden, einen verbesserten zementären Fliesenkleber (C2) verwenden.

Achtung

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

- Schützen Sie beim Auftragen von PRIMER SUPERIOR die nicht zu behandelnden Flächen.
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit Wasser reinigen.
- In der Originalverpackung bei >5°C lagern. Das gelagerte Produkt NICHT direktem Sonnenlicht aussetzen und NICHT einfrieren lassen.

4. TECHNISCHE DATEN



VOC-Bestimmung / LEED-Informationen

- GEV EMICODE: EC1 Plus
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+

Standard

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015

Physikalische Eigenschaften

Aussehen:	Flüssigblau
Entflammbarkeit:	Nein
Temperaturbeständigkeit:	Von -30 °C bis +90 °C

Verarbeitungseigenschaften

Viskosität:	~ 214 mPA/s
Dichte:	1,2 kg/dm ³
pH:	~ 6,5
Anwendungstemperatur:	Von +5°C bis +40°C
Wieder leicht belastbar in:	~ 1 Stunde
Trocknungszeit:	~1 Stunde
Zeit bis zur Fliesenmontage:	Zwischen 1 und 24 Stunden

Die genannten Ergebnisse sind typisch, spiegeln aber die Testverfahren wider, die bei + 23°C/50 % rF und ohne Belüftung durchgeführt wurden.

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Oberflächenvorbereitung

Das Substrat muss trocken, strukturell solide und

kompakt, sauber, frei von Verunreinigungen, Staub und Trennmitteln sein.

Substanzen durch mechanisches Bürsten, Abschleifen oder Sandstrahlen entfernen, die als Bindungsinhibitoren, wie z. B. Öl, Wachs, Asphalt, Lack, Härtungsmittel, Versiegelungen, alte Klebstoffe usw., wirken können. Vor dem Anbringen der Grundierung Kalziumsulfat-Estriche abschleifen und Staub abwischen.

Der von einem Kalziumkarbid-Hygrometer gemessene Feuchtigkeitsgehalt darf die folgenden Werte nicht übersteigen:

- 2,0 CM% für Zementestriche
- 0,5 CM% für Kalziumsulfat-Estriche ohne Fußbodenheizung
- 0,3 CM% für Kalziumsulfat-Estriche mit Fußbodenheizung
- 1,0 CM% für gipsbasierte Verputze

Anwendung

Vor Gebrauch gründlich umrühren. Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht PRIMER SUPERIOR im rechten Winkel mit einer Schaumstoff- oder Lammwollrolle oder einem Pinsel auf. Verwenden Sie das Produkt im Originalzustand ohne es zu verdünnen auf absorbierenden und nicht absorbierenden Substraten.

Trocknungszeit & Finish-Montage

Die Grundierung entwickelt in berührungstrockenem Zustand einen transparenten blaugrauen Farbton. Nicht länger als 24 Stunden bis zur Fliesenmontage warten.

- **Auf nicht absorbierenden Substraten**, mit der Montage der Fliesen warten, bis die Grundierung vollständig getrocknet ist. Die Trocknungszeit beträgt etwa 1 Stunde.
- **Auf saugfähigen Substraten** können die Fliesen verlegt werden, sobald die Grundierung berührungstrocken ist (nach etwa 5 Minuten).

Auf Oberflächen, die mit PRIMER SUPERIOR behandelt wurden, einen verbesserten zementären Fliesenkleber (C2) für die Montage von Fliesen verwenden.

6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

- Datenblatt DS 230.13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- Datenblatt DS 230.10EU: 10-jährige Systemgewährleistung (Europa)

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty
- DS 230.10EU: 10 Year System Warranty

8. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

LATICRETE® und LATAPOXY® sind Produkte mit hoher Qualität, die für langlebige Montage sowie ein Minimum an Wartungsarbeiten entwickelt wurden. Eine hohe Leistungsfähigkeit sowie lange Lebensdauer sind jedoch von einer ordnungsgemäßen Wartung der Produkte und der verwendeten Reinigungsmittel abhängig.

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteeuropa.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produkthanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente: