DRYTEK® Parche

DS-074.0E-0814

Globally Proven Construction Solutions

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

DRYTEK® Parche

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.877.DRYTEK1, ext. 247 o
+1.877.379.8351, ext. 247
Fax: +1.203.393.1684
Sitio de Internet: www.drytek.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DRYTEK Parche es un mortero de calidad superior y fraguado rápido a base de cemento para reparación y parcheo, diseñado para usar sobre la mayoría de los sustratos, incluyendo hormigón, madera contrachapada grado exterior*, revestimiento de compuesto vinílico (VCT) y revestimiento cerámico. Ideal para rampas y rellenos profundos en aplicaciones interiores y exteriores. Se puede colocar en una sola aplicación con una llana metálica en espesores de 3 a 38 mm (1/8 a 1-1/2 pulg.).

DRYTEK Parche es un sustituto aprobado para DRYTEK 8400 que ofrece un rendimiento de productos idénticos.

Sustratos adecuados

- Hormigón
- Revestimiento vinílico*
- Terrazo de cemento
- Madera contrachapada grado exterior *
- Revestimiento cerámico y piedra
- Capas de mortero de cemento

*Sólo en interiores

Ventajas

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Resistencia de adhesión excepcional
- Fácil de mezclar y aplicar
- De fraguado rápido: se puede instalar el acabado del piso en solo 40 minutos
- Se puede aplicar directamente sobre hormigón para pruebas con el 95 % de HR o menos según la norma ASTM F2170

Presentación

Bolsa de 11.3 kg (25 libras), 64 bolsas por paleta
Color: gris

Rendimiento aproximado

Bolsa de 11.3 kg (25 libras)

Espesor nominal	Rendimiento aproximado
3 mm (1/8 pulg.)	3.0 m² (32.5 pies²)
6 mm (1/4 pulg.)	1.5 m² (16.3 pies²)
13 mm (1/2 pulg.)	0.8 m² (8.1 pies²)
25 mm (1 pulg.)	0.4 m² (4.1 pies²)
38 mm (1-1/2 pulg.)	0.3 m² (2.7 pies²)

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por un (1) año** si se almacenan lejos del suelo en un lugar seco.
**La humedad elevada disminuye la vida útil en almacenamiento del producto envasado.

Limitaciones

- No instale DRYTEK Parche sobre tablero de partículas, cartón prensado, madera prensada (Masonite®), paneles de luan, amianto, materiales de parcheo a base de yeso, asfalto, alquitrán de hulla, hormigón aislante liviano o cualquier otro material dimensionalmente inestable.
- No se recomienda utilizar DRYTEK Parche en lugares donde se transita con vehículos de ruedas de acero.
- No instalar si la temperatura de la superficie es menor a 4°C (40°F) o mayor a 32°C (90°F).
- No se debe instalar sobre superficies pintadas.
- No se debe exceder la proporción de mezcla recomendada en las instrucciones de mezclado. El exceso de agua debilitará las propiedades del producto.
- Nunca mezcle con cemento ni aditivos.
- No aplique DRYTEK Parche sobre membranas impermeabilizantes y de supresión de grietas.
- Los adhesivos/mástiques, morteros y morteros para juntas para revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Si se requiere una membrana impermeabilizante, use una membrana impermeabilizante LATICRETE® sobre DRYTEK Parche seco.
- No debe usarse en aplicaciones sumergidas.

Nota: La deflexión del sustrato con cargas vivas, muertas y de impacto, incluyendo las cargas concentradas, debe cumplir con todos los requisitos del fabricante del acabado de piso y del código de la construcción vigente.

Precauciones

Antes de usar un producto DRYTEK®:

- Lea y comprenda la especificación del producto y la hoja de datos de seguridad.
- Visite www.drytek.com para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación.
- Si tiene alguna duda, comuníquese con el Representante Técnico de Ventas local de DRYTEK.
- Evite el tránsito sobre el trabajo terminado hasta que cure por completo.
- Contiene cemento Pórtland y arena de sílice. Puede irritar los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. En caso de que esto ocurra, enjuague la zona afectada con abundante agua.
- No se debe ingerir. La arena de sílice puede provocar cáncer o problemas pulmonares graves. Evite respirar el polvo. Use una mascarilla en áreas con mucho polvo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

4. DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las especificaciones técnicas y de productos DRYTEK son representativos pero reflejan los procedimientos de las pruebas realizadas en condiciones de laboratorio. El desempeño real en el área de trabajo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas en el área de trabajo presentarán variaciones debido a los factores críticos del lugar de la obra.

Espesor de la aplicación	3 a 38 mm (1/8 a 1 1/2 pulg.)
Se puede pisar	30 a 40 minutos a 21 °C (70 °F)
Resistencia adhesiva a la tracción (ASTM C 1583)	3 MPa (435 psi)
Resistencia flexional 28 días de curado (ASTM C 1708)	7 MPa (1015 psi)
Resistencia a la compresión 28 días de curado (ASTM C 1708)	28 días: 30 MPa (4350 psi)
Tiempo de fraguado (ASTM C1708)	Inicial: de 15 a 20 min. Final: 30 min.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

- Limpie el sustrato para eliminar polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura y toda clase de contaminantes que puedan inhibir la adherencia. No debe usar productos químicos para limpiar el sustrato. Aspire las partículas sueltas o use una esponja húmeda hasta eliminarlas por completo.
- Compruebe la resistencia adhesiva de la superficie del sustrato. Si no se obtiene una resistencia adhesiva mínima de 0.5 MPa (72 psi) o si el sustrato está contaminado, realice una limpieza mecánica por chorro de granalla o escarificación.
- Inspeccione la superficie para detectar juntas de contracción, juntas de construcción y grietas en el sustrato que puede estar sometido a movimientos después de la instalación de DRYTEK Parche. Estas se deben mantener como juntas en DRYTEK Parche.
- Mantenga el sustrato a una temperatura entre 4 y 32°C (40 y 90°F) durante la aplicación y la temperatura del aire entre 10 y 32°C (entre 50 y 90°F) durante el secado. Ventile adecuadamente para obtener un secado uniforme.

Mezclado

DRYTEK Parche se debe mezclar con 3.1 a 3.3 l (3.25 a 3.5 cuartos de gal.) de agua por bolsa de 11.3 kg (25 libras). Evite el exceso de agua. Agregue el producto al agua y mezcle durante 2 a 3 minutos con una mezcladora de uso intensivo (650 rpm) hasta obtener una mezcla sin grumos.

Aplicación

Aplique la mezcla sobre el sustrato en un espesor de 3 a 38 mm (1/8 a 1 1/2 pulg.) Después del fraguado inicial del material, elimine todas las marcas de traslape, uniones y falta de uniformidad con llana de acero. Debe transcurrir un lapso de 30 a 40 minutos para poder caminar sobre el material.

Instalación del piso

El acabado del piso se puede instalar en solo 40 minutos después de la aplicación, según el espesor, las condiciones de secado y el tipo de acabado del piso. Para obtener instrucciones de instalación e información sobre restricciones, condiciones de humedad y compatibilidad, siempre consulte las recomendaciones del fabricante del acabado del piso.

Recuerde siempre realizar pruebas de rendimiento, idoneidad y compatibilidad de los sistemas de acabado del piso antes de su aplicación. Se deben instalar superficies de muestra, a modo de prueba de campo, que sean representativas de toda la superficie y a fin de realizar pruebas para el uso previsto.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite DRYTEK en www.drytek.com.

Costo

Comuníquese con el Representante Técnico de Ventas de DRYTEK de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE®

8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE y LATAPOXY® sin acabado no requieren mantenimiento, pero el desempeño y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de DRYTEK:

Teléfono: +1.877.DRYTEK1, ext. 247 o
+1.877. 379.8351, ext. 247

Fax: +1.203.393.1948

Material sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.drytek.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.drytek.com. A continuación encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.16E: Garantía del producto LATICRETE®

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.DRYTEK1 • +1.203.393.0010 • www.drytek.com

©2014 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.