



DRYTEK® LEVELEX® Primer

DS-076.0-0717

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

DRYTEK® LEVELEX® Primer

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.877.DRYTEK1, ext. 247 o

+1.877. 379.8351, ext. 247

Fax: +1.203.393.1684

Internet: www.drytek.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DRYTEK LEVELEX Primer es un primer concentrado de calidad superior, a base de agua, diseñado para aplicarse antes de la instalación de solados autonivelantes y acabados DRYTEK®. Contiene polímeros acrílicos y agentes de activación superficial seleccionados que penetran profundamente en el sustrato y maximizan la resistencia adhesiva.

Sustratos adecuados (solo en interiores)

- Concreto
- Revestimiento vinílico
- Terrazo de cemento
- Madera contrachapada grado exterior
- Revestimiento cerámico y piedra
- Capas de mortero de cemento

Ventajas

- DRYTEK LEVELEX Primer se puede usar en una gran variedad de sustratos.
- DRYTEK LEVELEX Primer puede aplicarse con un rodillo, una escoba o un pulverizador.

Presentación

Bote de 3.8 l (1 cuarto de gal.), 4 botes por caja, 28 cajas por paleta.

Cubeta de plástico de 18.9 l (5 gal.); 36 por paleta.

Contenedor intermedio para productos a granel (IBC) de uso intensivo de 927.4 l (245 gal.)

Vida útil en almacenamiento

DRYTEK LEVELEX Primer debe almacenarse en el empaque original. Debe usarse dentro de un (1) año a partir de la fecha de fabricación. **No permita que el primer se congele.**

Limitaciones

- No realice la instalación cuando la temperatura de la superficie sea menor a los 4 °C (40 °F), cuando se espere que la temperatura ambiente sea inferior a los 10 °C (50 °F) durante la colocación o antes de que el material tome la forma definitiva, o cuando la temperatura sea superior a los 32 °C (90 °F).
- Los adhesivos/masillas, morteros y lechadas para revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Si se requiere una membrana impermeabilizante, use una membrana impermeabilizante LATICRETE® sobre el solado DRYTEK seco.
- No instale DRYTEK LEVELEX Primer o solados sobre tablero de partículas, cartón prensado, madera prensada (Masonite®), paneles de luan, amianto, madera contrachapada grado interior, materiales de parcheo a base de yeso, asfalto, alquitrán de hulla, concreto aislante liviano o cualquier otro material dimensionalmente inestable.

Precauciones

Antes de usar un producto DRYTEK:

- Lea y comprenda la especificación del producto y la hoja de datos de seguridad.
- Realice una prueba para asegurarse de que el producto brindará el resultado requerido.
- Visite www.drytek.com para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación.
- DRYTEK LEVELEX Primer es un producto a base de agua y no presenta riesgos en condiciones normales de uso. En caso de contacto con la piel, lave con agua de inmediato.
- Use guantes y gafas de protección.
- Cuando aplique el producto por rociado, evite respirar la vaporización y utilice una mascarilla aprobada por NIOSH.
- Si tiene preguntas, comuníquese con el Representante Técnico de Ventas local de LATICRETE.
- No debe usarse en aplicaciones sumergidas.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

4. DATOS TÉCNICOS

Reúne todos los requisitos federales, estatales y locales de COV. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las especificaciones técnicas y de productos DRYTEK® son representativos pero reflejan los procedimientos de las pruebas

realizadas en condiciones de laboratorio. El desempeño real en el área de trabajo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas en el área de trabajo presentarán variaciones considerables debido a la gran variabilidad de los factores críticos del lugar de la obra.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

- Para obtener más instrucciones detalladas sobre la preparación de la superficie, consulte la especificación técnica TDS 230D: Guía de preparación del sustrato y aplicación del primer de DRYTEK®.
- Todas las superficies de concreto deben tallarse mecánicamente por chorro de granalla hasta obtener un Perfil de superficie de concreto de 3 a 5, según el Instituto Internacional de Reparación del Concreto (International Concrete Repair Institute, ICRI).
- Limpie el sustrato para eliminar polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura y toda clase de contaminantes que puedan inhibir la adherencia. No debe usar productos químicos para limpiar el sustrato. Aspire las partículas sueltas o use una esponja húmeda hasta eliminarlas por completo.
- Inspeccione la superficie para detectar juntas de contracción, juntas de construcción y grietas en el sustrato que puedan estar sometidas a movimientos después de la instalación de un solado autonivelante DRYTEK. Estas se deben mantener como juntas en el solado autonivelante DRYTEK.
- Para sustratos de madera use una malla de metal diamantado galvanizado n.º 3.2 o DRYTEK Malla Desacoplable.
- Mantenga el sustrato a una temperatura entre 4 y 32 °C (40 y 90 °F) y la temperatura del aire entre 10 y 32 °C (entre 50 y 90 °F) durante la instalación y el secado. Ventile adecuadamente para obtener un secado uniforme.

Mezcla

DRYTEK® LEVELEX® Primer es un concentrado y debe diluirse con agua potable limpia. La proporción de dilución varía según el sustrato. Antes de diluir, mezcle o revuelva bien el concentrado.

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN / RENDIMIENTO APROXIMADO DE DRYTEK™
LEVELEX™ Primer

SUSTRATOS ADECUADOS	Proporción de dilución = Primer : Agua	Rendimiento aproximado Cobertura por galón Diluido con agua	Rendimiento aproximado Por litro diluido con agua
Absorción normal: Concreto	1:3	9 m ² (100 pies ²)	37 m ² (400 pies ²)
Alta absorción: Concreto seco altamente poroso / DRYTEK Contrapisos / Capas de mortero de cemento	1.ª capa: 1:5 2.ª capa: 1:3	5 m ² (50 pies ²)	23 m ² (250 pies ²)
Sustrato de madera	1:1	9 m ² (100 pies ²)	19 m ² (200 pies ²)
Sin absorción: Revestimiento cerámico, piedra, mosaico rústico / Revestimientos vinílicos compuestos (VCT), lámina de vinilo Terrazo de cemento	1:1 con compuesto acuoso	9 m ² (100 pies ²)	19 m ² (200 pies ²)
DRYTEK Barrera de Vapor de Humedad	1:1 con lechada	9 m ² (100 pies ²)	19 m ² (200 pies ²)
DRYTEK Malla Desacoplable	1:3	9 m ² (100 pies ²)	37 m ² (400 pies ²)

* DRYTEK LEVELEX Primer se vende como concentrado. Para estimar la cantidad de primer para un trabajo, seleccione el tipo de SUSTRATO ADECUADO de la tabla, luego busque la cobertura aproximada por galón de concentrado. Divida el metraje cuadrado entre la cobertura aproximada por galón de concentrado para estimar el número de galones de primer que se requerirán.

Aplicación

Para obtener las instrucciones de aplicación adecuadas, consulte la ficha técnica Preparación del sustrato TDS 230D DRYTEK y la Guía del Primer. Las visitas del personal de LATICRETE al área de trabajo se realizan con el único objetivo de ofrecer recomendaciones técnicas y no a los fines de supervisar o proporcionar un control de calidad del sitio de trabajo.

Limpieza

Todas las herramientas y equipos deben limpiarse con agua de inmediato.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en línea, visite DRYTEK en

www.drytek.com.

Costo

Comuníquese con el Representante Técnico de Ventas DRYTEK de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES

Ficha técnica 230.13E: Garantía del producto LATICRETE por 1 año

8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE® y LATAPOXY® sin acabado no requieren mantenimiento, pero el desempeño y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de DRYTEK:

Teléfono: +1.877.DRYTEK1, ext. 247 o

+1.877. 379.8351, ext. 247

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener información sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.drytek.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.drytek.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

Ficha técnica 230.13E.: Garantía del producto LATICRETE por 1 año

Ficha técnica 079.0E.: DRYTEK Malla Desacoplable

TDS 230DE: Guía de preparación del sustrato y aplicación del primer de DRYTEK

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.