



Apprêt DRYTEK^{MD} LEVELEX^{MD}

DS-076.0F-0517

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Apprêt DRYTEK^{MD} LEVELEX^{MD}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +(1) 877-DRYTEK1, poste 247 ou

+(1) 877-379-8351, poste 247

Télécopieur: +(1) 203-393-1684

Internet: www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'apprêt DRYTEK LEVELEX est un concentré à base d'eau de qualité supérieure, conçu pour être appliqué avant la pose des sous-couches autonivelantes et couches de finition DRYTEK. Il contient des polymères acryliques et certains agents d'activation de surface qui pénètrent profondément dans le support et optimisent l'adhérence.

Apprêt DRYTEK LEVELEX est substitue pour l'apprêt tout usage DRYTEK offrant les performances de produit identiques.

Supports appropriés (d'intérieur seulement)

- Béton
- Carreaux de vinyle
- Terrazzo de ciment
- Contreplaqué encollé extérieur
- Carrelage céramique et pierre
- Lits de mortier de ciment

Avantages

- L'apprêt DRYTEK LEVELEX peut être utilisé sur une vaste gamme de supports.
- L'apprêt DRYTEK LEVELEX peut être appliqué au balai, au rouleau ou par pulvérisation.

Emballage

Bidon de 3,8 L (1 gal), 4 bidons par carton, 28 cartons par palette.

Seau en plastique de 18,9 L (5 gal.), 36 seaux par palette.

Conteneur semi-vrac robuste de 927 L (245 gal).

Durée de conservation

L'apprêt DRYTEK LEVELEX doit être conservé dans son emballage d'origine. Utiliser dans les un (1) mois à compter de la date de fabrication. Cet apprêt craint le gel.

Restrictions

- Ne pas poser le produit lorsque la température de la surface est inférieure à 4 °C (40 °F) ou que la température ambiante doit être inférieure à 10 °C (5 °F) durant la pose ou avant la prise finale du matériau ou lorsque la température est supérieure à 32 °C (90 °F).
- Les adhésifs et mastics, les mortiers et coulis pour le carrelage céramique, les pavés, la brique et la pierre ne sont pas conçus pour remplacer les membranes d'étanchéité. Lorsqu'une membrane d'étanchéité LATICRETE[®] est requise, utiliser une membrane d'étanchéité sur la sous-couche sèche DRYTEK.
- L'apprêt DRYTEK LEVELEX craint le gel.
- Ne pas poser l'apprêt DRYTEK LEVELEX ou la sous-couche sur des supports en panneau de particules, panneau aggloméré, panneau dur (Masonite[®]), luan, amiante, contreplaqué encollé intérieur, gypse, asphalte, goudron de houille, béton léger isolant ou tout autre matériau instable sur le plan dimensionnel.

Mises en garde

Avant d'utiliser tout produit DRYTEK

- Lire et comprendre la fiche technique et la fiche du produit.
- Faire une maquette pour s'assurer que la performance du produit sera adéquate.
- Consulter tous les bulletins techniques ou mises à jours éventuels concernant le produit et son application sur www.laticrete.com.
- L'apprêt DRYTEK LEVELEX est un produit à base d'eau et n'est pas dangereux dans des conditions d'emploi normales. En cas de contact avec la peau, nettoyer la zone touchée immédiatement avec de l'eau.
- Porter des gants et des lunettes de sécurité.
- Lorsque le produit est vaporisé, éviter de respirer le brouillard fin et utiliser un respirateur homologué NIOSH.
- Adresser d'éventuelles questions au représentant commercial technique LATICRETE.
- Ne pas utiliser lors d'applications immergées.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Conforme à toutes les exigences fédérales, provinciales et locales concernant les COV. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans les fiches informatives et techniques des produits DRYTEK[®] reflètent des données typiques, ainsi que les résultats des procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire. Les

performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain peuvent varier grandement en raison de la variabilité des facteurs cruciaux retrouvés sur les chantiers.

5. POSE

Préparation de la surface

- Se reporter au guide de préparation des supports et d'apprêt TDS 230D DRYTEK pour lire les instructions détaillées sur la préparation des supports.
- Toutes les surfaces de béton doivent subir une abrasion mécanique par grenailage jusqu'à obtenir un profil ICRI CSP de 3 à 5.
- Nettoyer le support pour éliminer la poussière, la saleté, l'huile, la graisse, la peinture ou tout contaminant anti-adhérent. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le support. Retirer toutes les particules détachées en passant l'aspirateur et en nettoyer avec une éponge humide.
- Examiner les joints diapasons, les joints de construction et les fissures du support susceptibles de bouger après la pose de la sous-couche DRYTEK autonivelante. Ceux-ci doivent être conservés dans la sous-couche autonivelante DRYTEK.
- Renforcer les supports en bois avec un grillage en métal déployé galvanisé 3.2# ou un tapis de découplage DRYTEK^{MD}.
- Maintenir la température du support entre 4 et 32 °C (40 et 90 °F) et la température de l'air entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F) pendant la pose et tout au long du séchage. Assurer une ventilation adéquate pour garantir un séchage uniforme.

Malaxage

L'apprêt DRYTEK LEVELEX^{MD} est un concentré et doit être dilué avec une eau propre et potable. Les rapports de dilution varient selon le support utilisé. Bien mélanger/remuer le concentré avant la dilution.

DILUTION/COUVERTURE APPROXIMATIVE de l'apprêt DRYTEK ^{MD} LEVELEX ^{MD}			
SUBSTRATS APPROPRIÉS	Rapport de dilution = Apprêt : Eau	Couverture approximative Couverture par 3,8 l (1 gal) Dilué à l'eau	Couverture approximative Couverture par 3,8 l (1 gal) Concentré*
Aspiration normale : Béton	1:3	9 m ² (100 pi ²)	37 m ² (400 pi ²)
Aspiration élevée : Béton sec très poreux/ Sous-couches DRYTEK/ Lits de mortier de ciment	1 ^{re} couche : 1:5 2 ^e couche : 1:3	5 m ² (50 pi ²)	23 m ² (250 pi ²)
Substrat en bois	1:1	9 m ² (100 pi ²)	19 m ² (200 pi ²)
Sans aspiration : Céramique, pierre, carreaux de carrière / carreaux de vinyle composite (VCT), revêtement en vinyle / Terrazzo de ciment	1:1 avec couche de coulis de liaison	9 m ² (100 pi ²)	19 m ² (200 pi ²)
Revêtement de protection contre la vapeur d'eau DRYTEK	1:1 avec couche de coulis de liaison	9 m ² (100 pi ²)	19 m ² (200 pi ²)
Tapis de découplage DRYTEK	1:3	9 m ² (100 pi ²)	37 m ² (400 pi ²)

* L'apprêt DRYTEK LEVELEX est vendu en tant que concentré. Pour estimer la quantité d'apprêt pour une tâche, choisissez le type de SUBSTRAT CONVENABLE du tableau, puis recherchez Couverture approximative par volume de concentré. Divisez la superficie par la Couverture approximative par volume de concentré pour estimer le volume requis d'apprêt qui sera nécessaire.

Application

Pour connaître les instructions de pose appropriée, se reporter au guide de préparation des supports et d'apprêt DRYTEK, TDS 230D. Les visites sur le terrain par le personnel LATICRETE ou DRYTEK n'ont pour but que de proposer des recommandations techniques et non pas de surveiller la qualité de la pose ni d'assumer le contrôle de la qualité du travail sur le chantier.

Nettoyage

Tous les outils et le matériel doivent être nettoyés rapidement avec de l'eau.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Pour tout renseignement sur les distributeurs, composer le :

Téléphone : +(1) 203-393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter DRYTEK à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec un représentant commercial technique DRYTEK de sa région.

7. GARANTIE

Voir Section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

DS 230.16F : Garantie de 3 ans sur les produits DRYTEK

Une partie de :

DS 230.17F : Garantie de 15 ans sur les systèmes DRYTEK

8. ENTRETIEN

Les matériaux de pose non finis LATICRETE® et LATAPOXY® sont sans entretien, mais les performances et la durabilité de la pose peuvent dépendre du bon entretien des produits fournis par d'autres fabricants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance technique du service technique de DRYTEK :

Téléphone : +(1) 877-DRYTEK1, poste 247 ou

+(1) 877-379-8351, poste 247

Télécopieur : +(1) 203-393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir de la documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :

DS 230.16F : Garantie de 3 ans sur les produits DRYTEK

DS 230.17F : Garantie de 15 ans sur les systèmes DRYTEK

DS 079.0F : Le tapis de découplage DRYTEK

TDS 230D : Guide de préparation des supports et d'apprêt DRYTEK