



# DRYTEK® LEVELEX® Plus

DS-077.1E-0717

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

DRYTEK® LEVELEX® Plus

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.877.DRYTEK1, ext. 247 o

+1.877.379.8351, ext. 247

Fax: +1.203.399.1684

Sitio de Internet: [www.drytek.com](http://www.drytek.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DRYTEK LEVELEX Plus es un solado autonivelante de primera calidad, a base de cemento que está diseñado para usarse sobre una variedad de sustratos, se puede usar sobre varios tipos de sustratos interiores. La fórmula de DRYTEK LEVELEX Plus otorga una superficie sumamente lisa sobre la que se pueden colocar acabados de piso delicados. DRYTEK LEVELEX Plus se puede instalar en una sola aplicación, en espesores de 3 a 32 mm (1/8 a 1 1/4 pulg.). (Consulte al Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE para obtener las recomendaciones de instalación de extensión de la gravilla).

DRYTEK LEVELEX Plus es un sustituto aprobado para DRYTEK 7200 que ofrece un rendimiento de productos idénticos.

### Sustratos adecuados (solo en interiores)

- Hormigón
- Revestimiento vinílico
- Terrazo de cemento
- Madera contrachapada grado exterior
- Revestimiento cerámico y piedra
- Capa de mortero de cemento

### Ventajas

- Fórmula que otorga resistencia superior a la compresión
- Fácil de utilizar y de fraguado rápido
- Producto con certificación GREENGUARD® (para Niños y Escuelas)
- Inorgánico: no contribuye a la formación de moho y hongos

- Superficie apta para la mayoría de los acabados de piso
- Se puede aplicar directamente sobre hormigón para pruebas con el 95 % de HR o menos según la norma ASTM F2170
- Tiempos de curado largos para trabajos prolongados
- Resistente al agua.
- Se puede bombear, posee buena fluidez; elimina el lijado y el trabajo con llana
- Compatible con la mayoría de los adhesivos
- Se puede aplicar directamente sobre hormigón para pruebas con el 95 % de HR o menos según la norma ASTM F2170

### Presentación

Bolsa de 25 kg (55 libras), 40 bolsas por paleta

### Color

gris

### Rendimiento aproximado

Por bolsa de 25 kg (55 libras)

Esesor nominal	Rendimiento aproximado
3 mm (1/8 pulg.)	4.6 m <sup>2</sup> (49 pies <sup>2</sup> )
6 mm (1/4 pulg.)	2.3 m <sup>2</sup> (24 pies <sup>2</sup> )
12 mm (1/2 pulg.)	1.1 m <sup>2</sup> (12 pies <sup>2</sup> )
18 mm (3/4 pulg.)	0.8 m <sup>2</sup> (8.1 pies <sup>2</sup> )
25 mm (1 pulg.)	0.6 m <sup>2</sup> (6.1 pies <sup>2</sup> )
32 mm (1-1/4 pulg.)	0.5 m <sup>2</sup> (4.9 pies <sup>2</sup> )

### Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por un (1) año\* si se almacenan lejos del suelo en un lugar seco.

\* La humedad elevada disminuye la vida útil en almacenamiento del producto envasado.

### Limitaciones

- No instale DRYTEK® LEVELEX® Plus sobre tablero de partículas, Madera contrachapada grado interior, cartón prensado, madera prensada (Masonite®), paneles de luan, amianto, materiales de parcheo a base de yeso, asfalto, alquitrán de hulla, hormigón aislante liviano o cualquier otro material dimensionalmente inestable.
- No se recomienda utilizar DRYTEK LEVELEX Plus en lugares donde se transita con vehículos de ruedas de acero.
- Para usar sólo en interiores.

- No instalar si la temperatura de la superficie es menor a 4°C (40°F) o mayor a 32°C (90°F).
- No se debe instalar sobre superficies pintadas.
- No se debe exceder la proporción de mezcla recomendada en las instrucciones de mezclado. El exceso de agua debilitará las propiedades del producto.
- Nunca mezcle con cemento ni aditivos.
- No aplique DRYTEK LEVELEX Plus sobre membranas impermeabilizantes y de supresión de grietas.
- Los adhesivos/mástiques, morteros y morteros para juntas para revestimientos cerámicos, adoquines, ladrillo y piedra no son sustitutos de las membranas impermeabilizantes. Si se requiere una membrana impermeabilizante, use una membrana impermeabilizante LATICRETE® sobre DRYTEK LEVELEX Plus seco.
- No debe usarse en aplicaciones sumergidas.

*Nota: La deflexión del sustrato con cargas vivas, muertas y de impacto, incluyendo las cargas concentradas, debe cumplir con todos los requisitos del fabricante del acabado de piso y del código de la construcción vigente.*

### Precauciones

Antes de usar un producto DRYTEK:

- Lea y comprenda la especificación del producto y la hoja de datos de seguridad.
- Visite [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com) para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación.
- Si tiene alguna duda, comuníquese con el Representante Técnico de Ventas local de LATICRETE.
- Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad.
- Evite el tránsito sobre el trabajo terminado hasta que cure por completo.
- Contiene cemento Pórtland y arena de sílice. Puede irritar los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. En caso de que esto ocurra, enjuague la zona afectada con abundante agua.
- No se debe ingerir. La arena de sílice puede provocar cáncer o problemas pulmonares graves. Evite respirar el polvo. Use una mascarilla en áreas con mucho polvo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

## 4. DATOS TÉCNICOS

### Información del producto sobre COV/LEED



Este producto cuenta con la certificación por bajas emisiones químicas (ULCOM/GG UL2818) del Programa de Certificación UL GREENGUARD para Emisiones Químicas de Materiales de la Construcción, Acabados y Revestimientos (Norma UL 2818) de UL Environment.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las especificaciones técnicas y de productos DRYTEK son representativos pero reflejan los procedimientos de las pruebas realizadas en

condiciones de laboratorio. El desempeño real en el área de trabajo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas en el área de trabajo presentarán variaciones debido a los factores críticos del lugar de la obra.

Espesor de la capa vertida	3 a 32 mm (1/8 a 1 1/4 pulg.) Consulte al Departamento de Asistencia Técnica sobre los espesores superiores a 33 mm (1.1/4 pulg.)
Se puede pisar	1 a 4 horas a 21 °C (70 °F)
Resistencia a la tracción ASTM C 1583	1.9 a 2.7 MPa (270 a 390 psi)
Resistencia flexional 28 días de curado (ASTM C 1708)	5.8 a 7.6 MPa (840 a 1100 psi)
Resistencia a la compresión 28 días de curado (ASTM C 1708)	28 días: 30.3 MPa (4400 psi)
Tiempo de fraguado (ASTM C1708)	Inicial: de 20 a 30 min. Final: de 35 a 40 min.
Peso en seco una vez instalado (por pie cuadrado en un espesor de 6 mm (1/4 pulg.))	11.8 a 12.3 kg/m <sup>2</sup> (2.4 a 2.5 libras/pie <sup>2</sup> )

## 5. INSTALACIÓN

### Preparación de la superficie

- Para obtener más instrucciones detalladas sobre la preparación de la superficie, consulte la especificación técnica TDS 230D: Guía de preparación del sustrato y aplicación del primer de DRYTEK.
- Todas las superficies de hormigón deben obtener un Perfil de superficie de hormigón de 3 a 5, según el Instituto Internacional de Reparación del Hormigón (International Concrete Repair Institute, ICRI).
- Limpie el sustrato para eliminar polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura y toda clase de contaminantes que puedan inhibir la adherencia. No debe usar productos químicos para limpiar el sustrato. Aspire las partículas sueltas o use una esponja húmeda hasta eliminarlas por completo.
- Inspeccione la superficie para detectar juntas de contracción, juntas de construcción y grietas en el sustrato que puede estar sometido a movimientos después de la instalación de un solado autonivelante DRYTEK. Estas se deben mantener como juntas en el solado autonivelante DRYTEK.
- Para sustratos de madera contrachapada grado exterior, use una malla de metal diamantado y galvanizado N.º 3.2 o DRYTEK Malla Desacoplable.
- Mantenga el sustrato a una temperatura entre 4 y 32°C (40 y 90°F) durante la aplicación y la temperatura del aire entre 10 y 32°C (entre 50 y 90°F) durante el secado. Ventile adecuadamente para obtener un secado uniforme.

### Imprimación

Use DRYTEK LEVELEX Primer en cada aplicación de los solados autonivelantes DRYTEK. Consulte la especificación DS 077.0 y la especificación técnica TDS 230D Guía de preparación del sustrato y aplicación del primer de DRYTEK, para obtener más instrucciones detalladas acerca de las proporciones de dilución, el rendimiento aproximado y la aplicación del solado.

*Nota: Mantenga limpia la superficie con el primer. No permita el tránsito peatonal.*

### Mezclado

DRYTEK® LEVELEX® Plus se debe mezclar con 4.7 a 5.2 l (5 a 5.5 cuartos de gal.) de agua por bolsa de 25 kg (55 libras). Evite el exceso de agua. Para una aplicación manual, agregue el producto al agua y mezcle durante 2 a 3 minutos con una mezcladora de uso intensivo (650 rpm) hasta obtener una mezcla sin grumos para realizar varias mezclas por bolsa aumente el tiempo de mezcla

según sea necesario DRYTEK LEVELEX Plus también se puede usar en la mayoría de los equipos de bombeo. Consulte a un representante de DRYTEK para comprobar la compatibilidad de los equipos. Siempre se debe realizar una prueba de fluidez para comprobar que la mezcla obtenida sea homogénea y no presente separaciones. El rango ideal de fluidez para DRYTEK LEVELEX Plus es de 280 a 300 mm (de 11 a 12 pulg.) usando DRYTEK Kit de Prueba de Fluidez. Consulte la especificación técnica TDS 235D: Método de Prueba de Fluidez, para obtener más instrucciones detalladas sobre cómo realizar las pruebas de fluidez.

### Aplicación

La temperatura del sustrato debe estar entre 4 y 32°C (40 y 90°F) durante la aplicación y la temperatura del aire debe mantenerse entre 10 y 32°C (entre 50 y 90°F). Proteja las áreas de la luz directa del sol. No utilice métodos de curado en húmedo o compuestos de curado y sellado. Si se requiere cumplir con las tolerancias de nivel, mida la superficie con un dispositivo nivelador digital o electrónico y aplique los taquetes niveladores según sea necesario. Ventile adecuadamente para obtener un secado uniforme. Bombee o vierta la mezcla sobre el sustrato en un espesor promedio de 6 mm a 32 mm (1/8 pulg. a 1 1/4 pulg.) para todas las superficies, a excepción de las de hormigón ligero, en las que se deberá mantener un espesor mínimo de 16 mm (5/8 pulg.) y las de madera, que requieren un espesor mínimo de 12 mm (1/2 pulg.). Inmediatamente después de la aplicación, alise suavemente la superficie y elimine las líneas que quedan al verter el producto. Si no utiliza clavijas de elevación, un rastrillo alisador lo ayudará a controlar el espesor del material. No exponga los solados autonivelantes DRYTEK a cargas dinámicas rodantes como los montacargas o los elevadores de tipo tijera, al menos por 72 horas después de la instalación. La correcta aplicación es responsabilidad del usuario. Las visitas del personal de LATICRETE al área de trabajo se realizan con el único objetivo de ofrecer recomendaciones técnicas y no a los fines de supervisar o proporcionar un control de calidad del sitio de trabajo.

### Instalación del piso

El acabado del piso se puede instalar en solo 16 horas después de la aplicación, según el espesor, las condiciones de secado y el tipo de acabado del piso. Para obtener instrucciones de instalación e información sobre restricciones, condiciones de humedad y compatibilidad, siempre consulte las recomendaciones del fabricante del acabado del piso. No sensible a la humedad el revestimiento cerámico y la piedra pueden colocarse una vez que el solado autonivelante se pueda pisar (aproximadamente de 1 a 4 horas).

Recuerde siempre realizar pruebas de rendimiento, idoneidad y compatibilidad de los sistemas de acabado del piso antes de su aplicación. Se deben instalar superficies de muestra, a modo de prueba de campo, que sean representativas de toda la superficie y a fin de realizar pruebas para el uso previsto.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite DRYTEK en [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

### Costo

Comuníquese con el Representante Técnico de Ventas de DRYTEK de su zona.

## 7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE®

Un componente de:

DS 230.15E: Garantía del sistema por 15 años para fachadas exteriores con estructuras de madera o acero (Estados Unidos y Canadá)

## 8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE y LATAPOXY® sin acabado no requieren mantenimiento, pero el desempeño y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

## 9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de DRYTEK:

Teléfono: +1.877.DRYTEK1, ext. 247 o

+1.877.379.8351, ext. 247

Fax: +1.203.393.1948

### Material sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en [www.drytek.com](http://www.drytek.com).

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com). A continuación encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

DS 230.15E: Garantía del sistema por 15 años para fachadas exteriores con estructuras de madera o acero (Estados Unidos y Canadá)

DS 076.0E: DRYTEK LEVELEX Primer

DS 079.0E: DRYTEK Malla Desacoplable

TDS 230D: Guía de preparación del sustrato y aplicación del primer de DRYTEK

TDS 235D: DRYTEK Método de Prueba de Fluidez

DS 663.0E: HYDRO BAN®

DS 236.0E: 9235 Membrana Impermeabilizante

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)  
©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.