



Panneaux HYDRO BAN™

DS-040.0F-0314

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Panneaux HYDRO BAN™

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423, États-Unis

Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235

Sans frais : 1 800 243-4788, poste 235

Télécopieur : +1 203 393-1684

Site web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau HYDRO BAN est un produit de construction léger, destiné à être utilisé pour la pose de carrelage et de pierre à coller. Il est fabriqué avec un noyau de polystyrène à haute densité et un revêtement renforcé imperméable à base de ciment sur les deux côtés. Offert en plusieurs épaisseurs allant de 1/4 po à 2 po (6 mm à 50 mm), le panneau HYDRO BAN peut être utilisé comme substrat facile à carreler (céramique, pierre) sur les murs ou les planchers, ainsi que dans de nombreuses installations où des supports stables aux dimensions adéquates sont requis.

Utilisation

- Pose de carrelage sur les murs, les planchers et les plafonds
- Enceintes de douche et de baignoire
- Construction de bancs, de sièges et de bordures de douche
- Étagères et comptoirs

Avantages

- Léger, facile à transporter
- Étanche et prêt à carreler
- S'utilise comme panneau mural entièrement collé sur des supports en maçonnerie ou en ciment
- Se fixe aux cadres en métal ou en bois, à l'aide des rondelles à languette et des vis pour panneaux HYDRO BAN. Facile à couper à l'aide d'un couteau universel
- Augmente l'isolation de l'assemblage
- Couvert par la garantie à vie* sur les systèmes LATICRETE®*
- Compatible avec les matériaux de pose de carrelage et de pierre LATICRETE.

* Voir les renseignements complets dans la fiche technique DS-230.99F.

Supports appropriés (À l'intérieur uniquement)

- Mur à montants en bois ou en acier
- Maçonnerie, brique ou béton

Emballage

Épaisseur	Largeur	Longueur	Panneaux par palette	Paquet par palette	Panneaux par paquet
¼ po (6 mm)	3 pi (91 cm)	5 pi (152 cm)	50	5	10
3/8 po (9 mm)	3 pi (91 cm)	5 pi (152 cm)	50	5	10
½ po (12,5 mm)	3 pi (91 cm)	5 pi (152 cm)	40	4	10
5/8 po (16 mm)	3 pi (91 cm)	5 pi (152 cm)	40	4	10
1 po (25 mm)	3 pi (91 cm)	5 pi (152 cm)	20	4	5
1 ½ po (38 mm)	3 pi (91 cm)	5 pi (152 cm)	20	4	5
2 po (50 mm)	3 pi (91 cm)	5 pi (152 cm)	20	4	5

Accessoires

Rondelle à languette pour panneaux HYDRO BAN™ de 1 1/4 po (32 mm)	250/boîte	12 boîtes par carton
Vis pour panneaux HYDRO BAN de 1 5/8 po (41 mm)	250/boîte	12 boîtes par carton
Vis pour panneaux HYDRO BAN de 2 po (50 mm)	250/boîte	12 boîtes par carton
Vis pour panneaux HYDRO BAN de 3 po (150 mm)	250/boîte	12 boîtes par carton
HYDRO BAN	Seau de 1 gallon et de 5 gallons (3,8 l et 19 l)	

Couverture approximative

- Chaque panneau couvre une surface de 15 pi² (1,4 m²).

Restrictions

- Pour utilisation à l'intérieur seulement
- Les adhésifs et mastics, ainsi que les mortiers et coulis pour les carreaux de céramique, les pavés, la brique et la pierre ne sont pas conçus pour remplacer les membranes d'étanchéité. Si une membrane d'étanchéité est nécessaire, utiliser la marque HYDRO BAN (voir Section 10, SYSTÈMES DE CLASSIFICATION).
- Les panneaux HYDRO BAN sont imperméables à l'eau. Toutefois, pour garantir une pose étanche, tous les joints et fixations doivent être étanchéifiés avec du ruban résistant aux alcalis et deux couches de HYDRO BAN, ou avec une membrane en feuille HYDRO BAN mise en place à l'aide du mortier-colle renforcé aux polymères LATICRETE.
- Ne pas exposer les panneaux HYDRO BAN non protégés au soleil ou aux intempéries pendant plus de 30 jours.
- Ne pas exposer à des solvants pour caoutchouc ni à des cétones.
- Les panneaux doivent être couverts de carrelage céramique, de pierre ou d'un autre fini dur. Utiliser un panneau de protection

pour couvrir provisoirement les surfaces horizontales avant d'y appliquer la finition.

- Lors de la pose de panneaux HYDRO BAN™ sur le plancher, la taille des carreaux doit être d'au moins 8 po x 8 po (200 mm x 200 mm).
- Il est possible d'utiliser les panneaux HYDRO BAN sur les comptoirs, mais pas dans les zones où des objets extrêmement chauds seront posés directement sur les carreaux.
- Ne pas utiliser le produit dans des endroits immergés.

Remarque : Les surfaces doivent être en bon état structurel et être assez stables et rigides pour supporter un revêtement en carreaux de céramique ou de pierre, en briques minces et d'autres revêtements similaires. Le fléchissement du support sous toutes les charges d'exploitation, permanentes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 avec du carrelage céramique ou de la brique sur lit mince ou L/480 avec de la pierre sur lit mince, où L = longueur de portée.

Mises en garde

- Par temps froid, protéger l'ouvrage fini contre toute circulation jusqu'à ce qu'il ait totalement pris.
- Pour les marbres de couleur blanche ou claire, utiliser un mortier-colle de ciment Portland blanc, enrichi de latex.
- Pour le marbre vert et sensible à l'eau, les agglomérés, ainsi que les carreaux et les pierres à dos de résine, utiliser l'adhésif LATAPOXY® 300 (voir la Fiche technique 633.0F).
- Si l'enduit imperméable des panneaux HYDRO BAN est perforé durant la pose ou des activités sur le chantier, enduire de nouveau la zone perforée ainsi qu'un pourtour de 2 po (50 mm) autour de cette zone avec deux couches de HYDRO BAN. Pour ce faire, suivre les instructions intégrales dans les fiches techniques DS 663.0F ou DS 663.5F.
- Prendre soin de ne pas endommager la surface des panneaux HYDRO BAN avant la pose du carrelage ou de la pierre de finition. Lors d'une pose sur des surfaces horizontales, couvrir la zone avec des panneaux de protection contre la circulation des piétons et des autres corps de métier.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables

ASTM C578

Propriétés physiques

Propriété	Méthode d'essai	Valeur des mesures
Résistance à la compression	ASTM D1621	30 psi (0,2 MPa)
Module d'élasticité en compression	ASTM D1621	1 233 psi (8,5 MPa)
Résistance à la traction	ASTM C297	50 psi (0,3 MPa)
Allongement	ASTM C297	3,1 %
Résistance au cisaillement	ASTM C273	30 pi-lb (0,04 kN-mètre)
Étanchéité à l'eau	ANSI A118.10	Test réussi
Valeur R	ASTM C578	R = 4,8/po
Résistance à la flexion	ASTM C947	1 907 psi (13,1 MPa)
Limites de température		71 à 104 °C (160 à 220 °F)
Point d'éclair		321 °C (610 °F)

5. POSE MURS

FIXATION :

Montants en bois : dimensions usuelles – 2 po x 4 po (5 cm x 10 cm) minimum à des intervalles maximums de 16 po (40,64 cm) de centre en centre. Utiliser des panneaux HYDRO BAN d'une épaisseur minimale de ½ po (12 mm). Pour les montants espacés de 19,2 po de centre en centre, utiliser des panneaux d'une épaisseur minimale de 5/8 po (16 mm).

Fixer les panneaux directement sur les montants. Utiliser les rondelles à languette de 1 ¼ po (32 mm) et les vis pour panneaux HYDRO BAN. Veiller à ce que la longueur des vis soit adéquate pour les panneaux à poser. Les fixations doivent être espacées à 8 po (20 cm) de centre en centre. Toutes les têtes des fixations doivent être noyées et à niveau de la surface des panneaux. Aux endroits où deux panneaux HYDRO BAN s'aboutent et forment un joint, il faut fixer les rondelles à languette et les vis de sorte qu'elles chevauchent le joint.

Montants en acier : épaisseur minimale – calibre 25 à des intervalles maximums de 16 po (41 cm) de centre en centre. Utiliser des panneaux HYDRO BAN d'une épaisseur minimale de ½ po (12 mm). Pour les montants espacés de 19,2 po de centre en centre, utiliser des panneaux d'une épaisseur minimale de 5/8 po (16 mm).

Fixer les panneaux directement aux montants en utilisant les rondelles à languettes de 1 ¼ po (32 mm) pour panneaux HYDRO BAN et les vis Panneau HYDRO BAN de 1 5/8 po (41 mm). Les fixations doivent être espacées à 8 po (20 cm) de centre en centre. Toutes les rondelles doivent être noyées et à niveau de la surface des panneaux. Aux endroits où deux panneaux HYDRO BAN s'aboutent et forment un joint, il faut fixer les rondelles à languette et les vis de sorte qu'elles chevauchent le joint.

POSE :

Les étapes suivantes doivent être respectées afin de conserver le caractère étanche du panneau HYDRO BAN.

OPTION n° 1 :

1. En commençant au bas du mur, poser les panneaux HYDRO BAN sur les montants en utilisant les fixations appropriées et en espaçant celles-ci comme décrit dans la section Fixation ci-dessus. Pour les parois de baignoire et la pose de bacs de douche préinclinés HYDRO BAN, appliquer d'abord un cordon de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN le long du rebord supérieur de la baignoire ou dans le joint feuilluré des bacs de douche préinclinés HYDRO BAN avant de poser les panneaux HYDRO BAN.
2. Pour un système étanche, à l'aide de HYDRO BAN, enfoncer une toile en fibre de verre de 2 po (50 mm) avec la membrane d'étanchéité HYDRO BAN à application liquide dans tous les joints entre les panneaux.
3. Toutes les fixations doivent être entièrement recouvertes de la membrane d'étanchéité HYDRO BAN à application liquide pour garantir une bonne étanchéité.
4. Laisser la 1^{re} couche sécher puis appliquer la 2^e couche sur tous les joints, coins et fixations.

OPTION n° 2 :

1. Assujettir les panneaux en suivant les instructions énoncées à l'OPTION n° 1. Pour les parois de baignoire et la pose de bacs de douche préinclinés HYDRO BAN, appliquer d'abord un cordon de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN le long du rebord supérieur de la baignoire ou dans le joint feuilluré des bacs de douche préinclinés HYDRO BAN avant de poser les panneaux HYDRO BAN.

2. Pour créer un système étanche en utilisant le ruban d'étanchéité, les coins intérieurs ou extérieurs et les colliers HYDRO BAN®, commencer par les coins. Appliquer le mortier-colle renforcé aux polymères LATICRETE® qui convient, à l'aide d'une truelle à dents en V de 1/4 po x 3/16 po (6 mm x 5 mm). Appuyer fermement sur le coin préformé pour bien le faire adhérer au mortier-colle. Éliminer les bulles d'air et assurer une adhérence complète au matériau en étalant le mortier-colle de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide d'une truelle ou d'une raclette à bords arrondis.
3. Avant de poser la première section du ruban d'étanchéité HYDRO BAN, continuer à étaler le mortier-colle le long de la transition entre le plancher et le mur, en partant du coin vers le bord extérieur. Chevaucher les coins sur au moins 2 po (50 mm).
4. Poser le ruban d'étanchéité HYDRO BAN et éliminer toutes les bulles d'air et l'excédent du mortier-colle comme pour les coins.
5. Dans le cas de toutes les sections où deux morceaux de ruban d'étanchéité doivent être joints, s'assurer de bien chevaucher le matériau sur 2 po (50 mm).
6. Continuer ainsi en suivant ces étapes tout autour du périmètre de la zone de pose.
7. Ensuite, traiter les coins verticaux avant d'appliquer le ruban d'étanchéité HYDRO BAN de la manière décrite pour la pose des transitions entre le plancher et le mur. Chevaucher les coins sur au moins 2 po (50 mm).
8. Traiter les pénétrations de tuyaux et les robinets mélangeurs en appliquant le mortier-colle avec une truelle à dents en V de 1/4 po x 3/16 (6 mm x 5 mm). Faire glisser le collier HYDRO BAN approprié sur le tuyau ou le robinet mélangeur et l'appuyer fermement dans le mortier-colle. Le caoutchouc d'uréthane s'adaptera de manière hermétique autour du tuyau ou du robinet mélangeur. Éliminer les bulles d'air et assurer une adhérence complète au matériau en étalant le mortier-colle de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide d'une truelle ou d'une raclette à bords arrondis.
9. Les pénétrations de fixations peuvent être recouvertes en utilisant le ruban d'étanchéité HYDRO BAN et le mortier-colle renforcé aux polymères LATICRETE.
10. Remarque importante : Veiller à éviter un chevauchement excessif. Par exemple, dans le coin, le ruban d'étanchéité HYDRO BAN qui sort du coin et protège les transitions entre le plancher et le mur doit chevaucher celles-ci, mais non le coin préformé ni le ruban d'étanchéité HYDRO BAN adjacent.

PLAFONDS

FIXATION :

Les éléments d'ossature ne doivent pas dépasser de 16 po (406 mm) de centre en centre. Utiliser des panneaux HYDRO BAN d'une épaisseur minimale de 1/2 po (12 mm). S'assurer que les bords des panneaux HYDRO BAN sont soutenus en permanence. Assujettir les panneaux en suivant les instructions de la section FIXATION pour les applications MURALES.

POSE :

Poser les panneaux HYDRO BAN en suivant les instructions énoncées à l'OPTION n° 1 ou n° 2 dans la section Application MURALE.

PLANCHERS

GÉNÉRALITÉS :

Les surfaces doivent être en bon état structurel et être assez stables et rigides pour supporter un revêtement en carreaux de céramique, de pierre et d'autres revêtements similaires. Le fléchissement du support sous toutes les charges d'exploitation, permanentes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 pour le carrelage céramique sur lit mince ou L/480 pour la pierre sur lit mince.

La taille des carreaux doit être d'au moins 8 po x 8 po (200 mm x 200 mm). L'architecte, le constructeur ou le concepteur professionnel doit indiquer l'emplacement des joints de rupture. De plus, pour connaître les directives de l'industrie, consulter le chapitre intitulé « Installation Method EJ171-Movement Joint Design Essentials » dans le manuel du *Tile Council of North America* (TCNA).

FIXATION :

Planchers en bois

Ossature : les solives doivent être espacées de 16 po (400 mm) maximum de centre en centre.

Sous-plancher : les contreplaqués encollés extérieurs ou les panneaux OSB d'une épaisseur minimale de 5/8 po (16 mm) doivent être fixés et collés fermement sur les solives en suivant les instructions de pose « Installation Method F175-13-Cementitious Coated Foam Backer Board » dans le manuel du TCNA. Fixer les panneaux directement aux sous-plancher en utilisant les rondelles à languettes de 1 1/4 po (32 mm) pour panneaux HYDRO BAN et les vis anticorrosion de 1 5/8 po (41 mm). Les fixations doivent être espacées de 8 po (203 mm) maximum de centre en centre. Toutes les têtes des fixations doivent être noyées et à niveau de la surface des panneaux. Aux endroits où deux panneaux HYDRO BAN s'aboutent et forment un joint, il faut fixer les rondelles à languette et les vis de sorte qu'elles chevauchent le joint.

POSE :

1. Appliquer du mortier renforcé aux polymères LATICRETE sous la forme d'un lit de pose sur le sous-plancher à l'aide d'une truelle à dents carrées de 1/4 po (6 mm) tout en étalant le mortier de façon à créer un lit nervuré.
2. Tous les panneaux doivent être posés de manière à créer des joints en quinconce.
3. Fixer les panneaux en suivant les instructions de la section FIXATION ci-dessus.
4. Remplir tous les joints à l'aide du mortier renforcé aux polymères LATICRETE et enfoncer dans les zones sèches 2 po (50 mm) de ruban à maille en fibre de verre pour panneaux de ciment.

Remarque : Les panneaux HYDRO BAN® sont entièrement étanches. Si la zone en dessous des panneaux de ciment doit être au sec, toutes les pénétrations de fixations et tous les joints doivent être étanchéifiés à l'aide de la membrane d'étanchéité HYDRO BAN à application liquide.

PLANCHER DE BÉTON

Le béton doit être entièrement durci et sec.

POSE :

1. Appliquer du mortier renforcé aux polymères LATICRETE sous forme d'un lit de pose sur le plancher de béton à l'aide d'une truelle à dents carrées de 1/4 po (6 mm) tout en étalant le mortier de façon à créer un lit nervuré.
2. Tout dénivèlement doit être rempli de mortier.
3. S'assurer qu'il n'y a pas de vides sous les panneaux et que ceux-ci sont solidement soutenus.
4. Tous les panneaux doivent être posés de manière à créer des joints en quinconce.
5. Laisser le mortier durcir avant d'appliquer le ruban sur les joints.
6. Remplir tous les joints à l'aide du mortier renforcé aux polymères LATICRETE et enfoncer dans les zones sèches 2 po (50 mm) de ruban à maille en fibre de verre pour panneaux de ciment.

Remarque : Les panneaux HYDRO BAN™ sont entièrement étanches. Si la zone en dessous des panneaux de ciment doit être sèche, tous les joints et pénétrations de fixations doivent être étanchéifiés à l'aide de la membrane d'étanchéité HYDRO BAN à application liquide ou du ruban d'étanchéité HYDRO BAN mis en place avec le mortier-colle renforcé aux polymères LATICRETE®.

COMPTOIRS

FIXATION :

1. Appliquer un cordon continu de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN® sur le dessus des supports verticaux du comptoir.
2. Coller le panneau HYDRO BAN™ sur le dessus du comptoir. Mettre en place le panneau en appuyant dessus et retirer l'excédent de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN

POSE :

Les étapes suivantes doivent être respectées afin de conserver le caractère étanche du panneau HYDRO BAN.

1. Couper le panneau HYDRO BAN de manière à bien l'adapter au comptoir. Laisser l'avant du comptoir en retrait afin de pouvoir appliquer une bande de panneau HYDRO BAN de 1/4 po (3 mm) d'épaisseur au rebord avant en utilisant l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN. Fixer sur le comptoir comme décrit ci-dessus.
2. Avant de poser les panneaux adjacents, appliquer un cordon de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN sur les rebords du premier panneau.
3. Poser le deuxième panneau comme décrit ci-dessus.
4. Tous les panneaux doivent être étroitement ajustés les uns aux autres, de sorte que l'enduit adhésif et de scellement suinte des joints.
5. Tout l'excédent du scellant doit être étalé en une fine couche de manière à assurer un scellement ininterrompu au niveau des joints.
6. Les pénétrations de fixations peuvent être recouvertes en utilisant le ruban d'étanchéité HYDRO BAN et le mortier-colle renforcé aux polymères LATICRETE®.
7. Recouvrir le rebord avant en utilisant le ruban d'étanchéité HYDRO BAN et le mortier-colle renforcé aux polymères LATICRETE.
8. À l'aide d'une scie alternative, couper l'ouverture pour l'évier ou le lavabo.
9. Appliquer l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN autour de l'ouverture découpée et insérer l'évier ou le lavabo.
10. Une fois le tout séché, le comptoir peut être carrelé.

BORDURES, SIÈGES ET BANCS

POSE :

1. Mesurer, couper et adapter à sec toutes les pièces du panneau HYDRO BAN de 2 po (50 mm) avant la pose.
2. Tous les périmètres de sièges ou de bancs doivent être soutenus par un panneau HYDRO BAN de 2 po (50 mm) posé verticalement.
3. Utiliser le mortier-colle 254 Platine pour l'assemblage des bordures, sièges et bancs.
4. L'espacement entre les supports verticaux ne doit pas dépasser 16 po (40 cm).
5. Lors de la pose de sièges angulaires, les rebords appropriés du panneau doivent être taillés en onglet aux angles pour un ajustement serré.
6. Les supports de banc et de siège peuvent être coupés en biais afin de créer une pente pour l'assise.
7. Tous les panneaux doivent être étroitement ajustés les uns aux autres, de sorte que le mortier-colle 254 Platine suinte des joints.
8. Tout l'excédent du mortier-colle doit être étalé en une fine couche de manière à assurer un scellement ininterrompu au niveau des joints.
9. Les rebords nus peuvent être recouverts à l'aide d'un ruban résistant aux alcalis et du mortier-colle 254 Platine. Une fois le mortier-colle séché, étanchéfier en utilisant HYDRO BAN®. Laisser sécher entièrement la première couche avant d'appliquer la deuxième couche.
10. Tous les coins et gorges peuvent être traités à l'aide d'un ruban résistant aux alcalis et du mortier-colle 254 Platine. Une fois le mortier-colle séché, étanchéfier en utilisant HYDRO BAN.

Laisser sécher entièrement la première couche avant d'appliquer la deuxième couche.

ENCEINTES ET PLATEFORMES DE BAIGNOIRE

POSE :

1. Lors de la pose des panneaux HYDRO BAN sur les enceintes et plateformes de baignoire, choisir l'épaisseur appropriée requise pour l'application.
2. Les panneaux HYDRO BAN doivent être fixés au cadre, lequel est portant et entièrement soutenu, et posés sur la lèvre de la baignoire.
3. Pour la pose et la fixation des murs, suivre les instructions ci-dessus.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788

Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir la section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE (Canada et États-Unis)

Une partie de :

DS 025.0APDF: Garantie de 25 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 230.99F: Garantie à vie sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

8. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY nécessitent un nettoyage régulier avec de l'eau et du savon de pH neutre. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY ne nécessitent aucun entretien. Toutefois, la performance et la durabilité de l'application peuvent dépendre du bon entretien des produits fournis par les autres fabricants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235

Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235

Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.drytek.com. Liste des documents connexes :

- DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE® (Canada et États-Unis)
- DS 025.0APDF: Garantie de 25 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
- DS 230.99F: Garantie à vie sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
- DS 108.0F : Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN®
- DS 663.0F : HYDRO BAN
- DS 681.0F : Coulis† SPECTRALOCK® PRO de qualité supérieure
- DS 633.0F : Adhésif LATAPOXY® 300

†Brevet d'invention américain n° : 6881768 (et autres brevets)

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2014 LATICRETE International, Inc.
Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leur propriétaires respectifs.

