



SPARTACOTE^{MC} VIVID DYE^{MC}

DS-085.6F-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



1. NOM DU PRODUIT

SPARTACOTE^{MC} VIVID DYE^{MC}

2. FABRICANT

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.
1 LATICRETE PARK NORTH
Bethany, CT 06524-3423 ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235
Numéro sans frais : 1 866 966-1329
Télécopieur sans frais : 1 855 683-7257
Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Formulé exclusivement pour être utilisé avec les revêtements et scellants SPARTACOTE, SPARTACOTE VIVID DYE est disponible dans une solution à très faible teneur en COV pouvant être diluée soit dans l'eau, soit dans l'acétone. Contrairement aux concentrés de poudre de coloration, SPARTACOTE VIVID DYE est prêt pour utilisation immédiate dans une variété d'applications de béton décoratif. Ces produits sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de revêtement décoratif SPARTACOTE STAIN^{MC} et SPARTACOTE STAIN PURE^{MC} de SPARTACOTE. SPARTACOTE VIVID DYE peut être appliqué directement sur du béton préparé, du béton poli ou des revêtements modifiés aux polymères. SPARTACOTE VIVID DYE crée des effets exceptionnels de couleurs translucides similaires aux taches réactives de béton. Disponible dans 15 différentes couleurs avec une polyvalence illimitée, SPARTACOTE VIVID DYE offre une solution viable pour une gamme de projets de béton décoratif.

Avantages

- Pénètre profondément et demeure dans les vides microscopiques et la structure du support du béton adéquatement préparé et des surfaces de revêtements.
- Une alternative viable aux taches réactives traditionnelles, pour les projets exigeant une palette de couleurs plus grande ou une facilité d'installation.
- Sa profondeur de pénétration est idéale pour le béton poli
- Peut être utilisé avec tous les revêtements transparents SPARTACOTE
- Fabriqué comme un concentré liquide à faible teneur en COV. Conçu pour être dilué avec de l'eau ou de l'acétone.

Emballage

148 ml (5 oz)
740 ml (25 oz)

Couverture approximative

Les taux de couverture varient considérablement selon la porosité du support, la couleur du support et la dilution utilisée pour atteindre l'apparence finale désirée. L'utilisation du produit est d'environ 9,8 m²/l (400 pi²/gal) lorsque dilué.

Durée de stockage

Durée de stockage d'un an

Mises en garde

POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT

- Bien lire toute les fiches techniques, les lignes directrices de l'application, les renoncations de garantie et les fiches signalétiques (FS) avant d'utiliser ce produit. Les guides d'application varient selon le système de coloration utilisé, et sont disponibles à www.laticrete.com.
- Les produits de polyuréthane aliphatique polyaspartique contiennent des ingrédients chimiques considérés dangereux. Lire l'avertissement de l'étiquette du contenant et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit.
- Porter une protection oculaire lors de l'application. Un contact avec les yeux peut causer une irritation. Rincer les yeux avec de l'eau pendant 15 minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Protéger fermement d'un ruban les lignes de transition pour réduire la « dissolution » du colorant sous la ligne du ruban.

Les essais sur maquettes et sur le terrain sont requis afin de valider les caractéristiques reliées à l'apparence et à la performance (incluant, mais sans s'y limiter, à la couleur, aux variations de surface inhérentes, à l'usure, à la résistance au poussierage, à la résistance à l'abrasion, à la résistance chimique, à l'insensibilité aux taches, au coefficient de friction, etc.) pour assurer la performance du système conformément aux spécifications pour l'usage prévu, et pour déterminer l'approbation du système de plancher décoratif.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés d'utilisation

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans les fiches techniques du produit sont typiques, mais reflètent des procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire. Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs critiques sur les chantiers. Toutes les recommandations, déclarations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des tests que nous croyons fiables et corrects, mais la précision et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties et ne constituent pas une garantie, quelle qu'elle soit. Des résultats satisfaisants dépendent de plusieurs facteurs hors du contrôle de LATICRETE International, Inc. L'utilisateur doit se fier à ses propres informations et tests afin de déterminer la pertinence du produit pour l'usage prévu. L'utilisateur assume tous les risques, pertes, dommages, dépenses et responsabilités découlant de l'utilisation directe, indirecte ou des conséquences de l'utilisation du produit. LATICRETE ne sera pas responsable envers l'acheteur ou envers tout tiers pour toute blessure, perte ou dommage découlant directement ou non de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

5. POSE

Préparation de la surface

Lors d'une application directement sur du béton, la surface ou le revêtement autonivelant doit avoir un CSP minimal de 2. La surface doit être meulée mécaniquement avec des diamants liés à du métal de grosseur de grains de 80 à 100 pour atteindre un profil ICRI CSP-2. Les marques de la meuleuse ne doivent pas être visibles, sinon elles se communiqueront jusqu'à la surface finale. Toutes les fissures doivent être réparées avant l'application du produit de réparation du béton SPARTACOTE^{MC} FAST FIX^{MC}. Prendre note que les zones réparées peuvent être visibles dans le système fini à cause de la nature du système SPARTACOTE STAIN^{MC}. Contacter l'ICRI à www.ICRI.org ou les Services techniques SPARTACOTE pour plus d'informations sur les profils ICRI de surface de béton.

Il est recommandé d'utiliser les liquides suivants pour diluer le SPARTACOTE^{MC} VIVID DYE^{MC} :

- Acétone - Temps d'imprégnation court, avec une couleur uniforme. Pénètre les surfaces de béton assez denses.
- Eau - Long temps d'imprégnation, avec augmentation de la marbrure. La surface doit être poreuse.

Malaxage

Mélanger l'ensemble du contenu du concentré de coloration de 148 ml (5 oz) avec 3,8 l (1 gal) du diluant liquide désiré. Mélanger l'ensemble du contenu du concentré de coloration de 740 ml (25 oz) avec 19 l (5 gal) du liquide désiré. Les temps de séchage peuvent être fortement affectés par la température et l'humidité si le produit est dilué avec de l'eau plutôt qu'avec de l'acétone. L'application doit être effectuée sur le béton à une température supérieure à 10 °C (50 °F), et conservée à cette température ou plus pendant au moins 4 heures suivant l'application. Le temps de séchage typique est de 30 secondes à 30 minutes à une température de 21 °C (70 °F) et un taux d'humidité relative de 50 %. Les temps de séchage dépendent aussi des ratios de l'eau ou du porteur de solvant.

Application

Toujours effectuer un test d'échantillon sur les lieux de travail. Le SPARTACOTE VIVID DYE s'applique mieux avec un pulvérisateur à pompe sans air et monté tel un sac à dos, ou un pulvérisateur de bonne qualité résistant au solvant utilisé. Appliquer le SPARTACOTE VIVID DYE en applications de pulvérisations légères. Lorsque l'application subséquente de colorants séchés, des applications supplémentaires légères de la même couleur, ou d'autres couleurs, peuvent être effectuées pour accentuer la profondeur de la couleur ou créer des effets de marbrure. Lors de l'utilisation des revêtements SPARTACOTE FLEX SB^{MC} recommandés, conserver un profil maximum d'un niveau de grosseur de grains de 100 pour permettre une adhésion et une durabilité optimales du scellant. Pour une application sur des revêtements cimentés et des systèmes intermédiaires SPARTACOTE STAIN, veuillez consulter les guides d'application SPARTACOTE STAIN disponibles à www.laticrete.com.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits SPARTACOTE^{MC} et LATICRETE^{MD} sont proposés partout dans le monde.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329
Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

La performance à long terme, l'apparence et l'espérance de vie utile du système de surface d'usure reposent essentiellement sur un bon programme d'entretien de routine conçu spécifiquement pour le type de surface d'usure qui a été posé. Les systèmes de revêtement pour planchers polyaspartiques et époxydes de SPARTACOTE sont non poreux, causant que la poussière et les contaminants restent à la surface. L'utilisation de tapis d'entrée correctement placés, à l'intérieur et à l'extérieur, augmentent la durée de vie du plancher. Un programme d'entretien recommandé consiste en un nettoyage fréquent et à fond à l'aide d'un nettoyant à pH neutre (p. ex., Simple Green^{MD}). La fréquence du lavage dépend du type d'utilisation, de la circulation et de l'âge du plancher.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le « Guide d'entretien pour planchers SPARTACOTE » TDS-420, disponible à www.laticrete.com.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329
Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

DS 086.0F : SPARTACOTE FAST FIX^{MC}

DS 086.4F : SPARTACOTE FLEX SB^{MC}

Fiche de données technique n° 420 : Guide d'entretien de planchers SPARTACOTE

©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

HP SPARTACOTE

A product brand of LATICRETE International, Inc.

LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com