



SPARTACOTE^{MC} FLEX PURE^{MC}

DS-086.6F-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



1. NOM DU PRODUIT

SPARTACOTE^{MC} FLEX PURE^{MC}

2. FABRICANT

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

1 LATICRETE PARK NORTH

Bethany, CT 06524-3423 ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 203 393-0010
Numéro sans frais : 1 866 966-1329
Télécopieur sans frais : 1 855 683-7257
Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

SPARTACOTE FLEX PURE est un revêtement de finition et un scellant de polyurée aliphatique polyaspartique à deux composants, à durcissement rapide, à odeur minime et à faible teneur en COV pour les applications décoratives et protectrices. Le produit est appliqué en une ou plusieurs couches, au pinceau, rouleau, ou raclette, à diverses épaisseurs, et sur une variété de supports incluant le béton et le métal. Il peut être appliqué comme couche de finition utilisée dans les systèmes de planchers uniformes de quarts/copeaux à formation multiple et uniforme. Les caractéristiques importantes du SPARTACOTE FLEX PURE sont ses possibilités de durcissement rapide, sa forte résistance d'adhésion, sa résistance aux UV et son excellente rétention de la couleur et du lustre.

SPARTACOTE FLEX PURE offre des caractéristiques optimales de résistance chimique, d'abrasion et d'impact. Convient pour les applications où la circulation est élevée. Le produit est parfait pour être utilisé comme un apprêt, un revêtement intermédiaire, ou un scellant transparent de couche de finition dans les applications de planchers résineux intérieurs nécessitant une odeur d'installation minime.

Avantages

- Circulation piétonnière possible en quelques heures, utilisation normale des lieux en 24 heures
- Faible teneur en COV
- Excellente résistance à l'abrasion, aux impacts et à l'usure
- Résistant aux UV. Conserve la clarté optique d'un scellant ou d'un produit de finition transparent
- Durcissement à température basse (-4°C/25°F)
- Excellente résistance aux produits chimiques et aux taches. Résistant au Skydro^{MD}
- Résistant au ramassage du produit par les pneus automobiles
- Des agents de micro-soutiens peuvent être introduits comme additifs de traction
- Tolère une température de 149 °C (300 °F) pour les contacts thermiques aléatoires et accidentels.
- Répond aux critères pour les installations physiques du Code alimentaire américain (U.S. Food Code) de la FDA/CFSAN, comme soulignés dans les caractéristiques de surface acceptables par l'USDA 6.100.11.

Emballage

Unités remplies jusqu'au bord :

Trousse de 7,6 l (2 gal) - (3,8 l (1 gal) partie A remplie jusqu'au bord et 3,8 l (1 gal) partie B)

37,9 l (10 gal) - (18,9 l (5 gal) partie A remplie jusqu'au bord et 18,9 l (5 gal) partie B)

Unités transparentes :

Trousse de 7,6 l (2 gal) - (3,8 l (1 gal) partie A et 3,8 l (1 gal) partie B)

37,9 l (10 gal) - (18,9 l (5 gal) partie A et 18,9 l (5 gal) partie B)

Couverture approximative

Épaisseur de pellicule mouillée : Mils (mm)	Pi ² Par couche/gallon (m ² /L)
0,1 (4)	9,8 (401)
0,13 (5)	7,9 (321)
0,15 (6)	6,5 (267)
0,18 (7)	5,6 (229)
0,2 (8)	4,9 (200)
0,23 (9)	4,4 (178)
0,25 (10)	3,9 (160)

Durée de stockage

12 mois à l'état non ouvert. Entreposer à une température entre 4° à 24°C (40 °F à 75 °F) dans une zone couverte (hors des rayons du soleil). Le produit doit être conservé dans un endroit frais et sec avant son application.

Couleur

SPARTACOTE^{MC} FLEX PURE^{MC} est proposé en fini de lustre transparent comme de l'eau, ainsi que dans toutes les couleurs standard SPARTACOTE, incluant les couleurs de sécurité.

Restrictions

- Ne pas utiliser sur des comptoirs
- Veillez noter qu'avec tous les systèmes de revêtements résineux, les environnements extérieurs en plein soleil dans des climats chauds peuvent présenter des températures de surface supérieures aux moyennes. Cela est spécialement vrai pour les finitions plus sombres. De ce fait, les systèmes résineux peuvent ne pas convenir idéalement pour les applications de plate-formes de piscines extérieures.

Mises en garde

POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT

- Bien lire toute les fiches de données techniques, les lignes directrices de l'application, les renoncations de garantie et les fiches signalétiques (FS) avant d'utiliser ce produit. Les guides d'application varient selon le système de coloration utilisé, et sont disponibles à www.laticrete.com.
- Les produits de polyurée aliphatique polyaspartique contiennent des ingrédients chimiques qui sont considérés dangereux. Lire l'avertissement de l'étiquette du contenant et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit.
- Porter une protection oculaire et des gants de protection lors de l'application. Un contact avec les yeux peut causer une irritation. Rincer les yeux avec de l'eau pendant 15 minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Protéger fermement d'un ruban les lignes de transition pour réduire la « dissolution » du colorant sous la ligne du ruban.
- Le produit doit être conservé dans un endroit frais et sec avant son application
- Délai maximum avant une nouvelle application : 24 heures

Les essais sur maquettes et sur le terrain sont requis afin de valider les caractéristiques reliées à l'apparence et à la performance (incluant, mais sans s'y limiter, à la couleur, aux variations de surface inhérentes, à l'usure, à la résistance au poussierage, à la résistance à l'abrasion, à la résistance chimique, à l'insensibilité aux taches, au coefficient de friction, etc.) pour assurer la performance du système conformément aux spécifications pour l'usage prévu, et pour déterminer l'approbation du système de plancher décoratif.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables et méthodes d'essais

ASTM D638, ASTM D522, ASTM D968

Propriétés physiques et d'emploi

Propriétés physiques	
Épaisseur de pellicule sèche	0,1 à 0,2 mm (4 à 8 mils) par couche
Durée de vie en pot	15 à 10 minutes
Proportions de mélange	1,0 partie A : 1,0 partie B par volume
Résistance à la traction	31 à 34,5 MPa (4 500 à 5 000 psi)
Résistance aux chocs	Directe/Inversée 160/160
Abrasion par le sable	38 litres de sable/0,025 mm (1 mil) sec (pigmenté)

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans les fiches techniques du produit sont typiques, mais reflètent des procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire. Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs critiques sur les chantiers. Toutes les recommandations, déclarations et données techniques contenues dans cette

fiche technique sont basées sur des tests que nous croyons fiables et corrects, mais la précision et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties et ne constituent pas une garantie, quelle qu'elle soit. Des résultats satisfaisants dépendent de plusieurs facteurs hors du contrôle de LATICRETE International, Inc. L'utilisateur doit se fier à ses propres informations et tests afin de déterminer la pertinence du produit pour l'usage prévu. L'utilisateur assume tous les risques, pertes, dommages, dépenses et responsabilités découlant de l'utilisation directe, indirecte ou des conséquences de l'utilisation du produit. LATICRETE ne sera pas responsable envers l'acheteur ou envers tout tiers pour toute blessure, perte ou dommage découlant directement ou non de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

5. POSE

Préparation de la surface

Les surfaces devant recevoir une nouvelle application doivent être exemptes de graisse et autre contaminant pouvant faire obstacle à l'adhésion. Vérifier toujours la surface pour tout inhibiteur d'adhésion avant toute application. Toutes les réparations doivent être corrigées avant l'application, et doivent être réparées selon les normes de l'ICRI. Un système de mesure d'émission de l'humidité est nécessaire pour évaluer la transmission d'humidité d'une dalle de béton avant l'installation de toute chape ou revêtement. Le taux de transmission ne doit pas dépasser 170 µg/s·m² (3 livres par 1 000 pi² par 24 heures). L'humidité relative de la dalle ne doit pas dépasser 75 % conformément au test de l'humidité relative dans les dalles de béton de la norme ASTM F2170. S'il existe une situation d'émission d'humidité dépassant le taux ci-dessus, utiliser le revêtement de protection contre la vapeur d'eau DRYTEK^{MC}. Le procédé d'application dépend du système installé. Consulter les spécifications appropriées pour les détails. Le SPARTACOTE^{MC} FLEX PURE^{MC} peut être utilisé comme couche de finition ou appliqué directement sur le béton. Le béton doit être meulé à un profil ICRI-CSP-3 ou l'équivalent d'un papier à sabler d'une grosseur de grains de 30 à 60. Ce profil est atteint avec une rectifieuse plane équipée de diamants liés au métal.

Malaxage

Maintenir à une température de stockage uniforme avant l'application maximise le temps d'emploi du produit.

Revêtements pigmentés

Ajouter l'ensemble de la trousse du pigment polyaspartique SPARTACOTE directement dans la base de coloration partie A remplie jusqu'au bord. Mélanger le pigment dans la partie A avec un malaxeur à vitesse lente pendant 2 minutes pour disperser complètement les pigments aspartiques. Omettre de mélanger correctement les pigments peut mener à un fini non uniforme et une performance réduite du produit.

Mélanger la partie A avec la partie B

Mélanger la partie A et la partie B en proportions égales (1:1) à l'aide d'un récipient de travail propre et sec. Utiliser un malaxeur à pale à vitesse lente pendant 2 minutes. Éviter de trop mélanger ou de créer un tourbillon qui pourrait introduire de l'air. Ne pas mélanger sous le point de rosée, cela réduit la durée d'emploi. Aucun temps d'induction requis avant l'utilisation. Si des agents de micro-soutiens (p. ex., l'additif de traction SPARTACOTE) doivent être incorporés, ils doivent être ajoutés après avoir bien mélangé à fond A et B.

Application

L'épaisseur suggérée de l'application est de 0,2 mm (8 mils) ou 18,5 m² (200 pi²) par couche, par 3,8 l (1 gal). Contacter directement SPARTACOTE pour les détails sur des techniques efficaces d'application. L'épaisseur maximale d'une seule application est de 0,25 mm (10 mils). Le produit est typiquement sec au toucher 2 à 3 heures après son application, selon la température ambiante, celle de la dalle et selon l'humidité. Une nouvelle application du produit est possible dans les 2 à 24 heures suivant la couche précédente. Une circulation piétonnière légère est acceptable 3 à 4 heures suivant

l'application, et une circulation de véhicules 24 heures après l'application. Si utilisé comme couche de finition sur de l'époxy, il est essentiel que l'époxy ne soit pas défait avec de l'alcool lors de l'installation, ou nettoyé avec de l'alcool avant l'application de la couche de finition. Toujours appliquer sur de l'époxy dans les temps recommandés par le fabricant pour l'application d'une nouvelle couche.

6. DISPONIBILITÉ ET CÔÛT

Disponibilité

Les produits SPARTACOTE^{MC} et LATICRETE^{MD} sont proposés partout dans le monde..

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788

Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

La performance à long terme, l'apparence et l'espérance de vie utile du système de surface d'usure reposent essentiellement sur un bon programme d'entretien de routine conçu spécifiquement pour le type de surface d'usure qui a été posé. Les systèmes de revêtement pour planchers polyaspartiques et époxydes de SPARTACOTE^{MC} sont non poreux, causant que la poussière et les contaminants restent à la surface. L'utilisation de tapis d'entrée correctement placés, à l'intérieur et à l'extérieur, augmente la durée de vie du plancher. Un programme d'entretien recommandé consiste en un nettoyage fréquent et à fond à l'aide d'un nettoyant à pH neutre (p. ex., Simple Green^{MD}). La fréquence du lavage dépend du type d'utilisation, de la circulation et de l'âge du plancher.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le « Guide d'entretien pour planchers SPARTACOTE » TDS-420, disponible à www.laticrete.com.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

DS 056.0F : Revêtement de protection contre la vapeur d'eau DRYTEK^{MD}

Fiche de données techniques n° 420 : Guide d'entretien de planchers SPARTACOTE

©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

HP SPARTACOTE

A product brand of LATICRETE International, Inc.

LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com