



L&M

Construction Chemicals

E Z STRIP^{MC}

DS-176.0F-0415

A product brand of LATICRETE International, Inc.



1. NOM DU PRODUIT

E Z STRIP^{MC}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235

Sans frais : 1 800 243-4788, poste 235

Télécopieur : +1 203 393-1684

Site Web : www.lmcc.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

E Z STRIP est un produit de décoffrage du béton prêt à l'emploi, à faible teneur en COV et qui ne tache pas, qui s'applique sur les coffrages pour un retrait facile. C'est un liquide pulvérisable pâle, à séchage rapide et économique. E Z STRIP forme une protection physique pour empêcher l'adhésion du béton ou son accumulation sur les coffrages, l'équipement et tout accessoire qui entre en contact avec le béton. Le béton qui en résulte est exempt de taches, est prêt pour l'application de peintures, de scellants pénétrants, de produits d'étanchéisation à l'humidité et d'autres revêtements. E Z STRIP est exempt de carburant diesel ou de mazout. E Z STRIP est un produit de décoffrage à base d'huile minérale neutre dérivée du pétrole. E Z STRIP n'endommage pas les surfaces de béton.

Utilisation

E Z STRIP est prêt à l'emploi et peut être appliqué par pulvérisation, ou par d'autres méthodes conventionnelles. La pellicule résiste au lessivage normal par la pluie. L'utilisation adéquate de E Z STRIP garantit que les coffrages se décolent proprement, réduisant les réparations de béton et le nettoyage coûteux du coffrage. Les surfaces de béton permettent l'adhérence satisfaisante des peintures et des revêtements d'asphalte hydrofuges.

Avantages

- Décoffrage économique
- Faible teneur en COV
- Pulvérisable
- Non résiduel, ne tache pas
- Exempt de carburant diesel ou de mazout
- S'applique à des températures sous le point de congélation

Supports appropriés

- Coffrages de béton

Emballage

18,9 L (5 Gal)

208 L (55 Gal)

Couverture approximative

Acier, plastique, fibre de verre: 14,7 m²/L (600 pi²/Gal)

Bois et autres coffrages de papier: 9,8 m²/L (400 pi²/Gal)

Pour les usines de conduites, les usines de blocs, l'équipement de pavage: Enduire légèrement avant chaque utilisation.

Durée de stockage

La durée de stockage est d'au moins deux ans pour les contenants non ouverts lorsque stockés correctement.

Restrictions

- Non recommandé pour les constructions inclinées vers le haut, les moules de béton ou de plâtre non scellés, et sur les coffrages ayant de l'eau stagnante
- Ne pas appliquer lorsqu'il pleut
- Ne pas surappliquer ou permettre la formation de flaques

Mises en garde

- Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche de données.
- Les tambours E Z STRIP doivent être conservés bien scellés. Si entreposés à l'extérieur, placer les tambours sur les côtés pour empêcher leur contamination par l'eau à travers les bondes
- Garder hors de la portée des enfants.

Les essais sur maquettes et sur le terrain sont requis afin de valider les caractéristiques reliées à l'apparence et à la performance (incluant, mais sans s'y limiter, à la couleur, aux variations de surface inhérentes, à l'usure, à l'insensibilité au poussierage, à la résistance à l'abrasion, à la résistance chimique, à l'insensibilité aux taches, au coefficient de friction, etc.) pour assurer la performance du système conformément aux spécifications pour l'usage prévu, et pour déterminer l'approbation du système de plancher décoratif.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables et méthodes d'essais

Corps of Engineers CE 03300

Bureau des réclamations

Faible teneur en COV

Propriétés physiques

Propriété	Observée
Viscosité ASTM C88 SUS @ 38°C (100°F)	50
Couleur max. ASTM D1500	3
Température de congélation	< -28°C (20°F)
COV	<50 g/L

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans les fiches techniques du produit sont typiques mais reflètent des procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire. Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs critiques sur les chantiers. Toutes les recommandations, déclarations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des tests que nous croyons fiables et corrects, mais la précision et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties et ne constituent pas une garantie, quelle qu'elle soit. Des résultats satisfaisants dépendent de plusieurs facteurs hors du contrôle de LATICRETE International, Inc. L'utilisateur doit se fier à ses propres informations et tests afin de déterminer la pertinence du produit pour l'usage prévu. L'utilisateur assume tous les risques, pertes, dommages, dépenses et responsabilités découlant de l'utilisation directe, indirecte ou des conséquences de l'utilisation du produit. LATICRETE ne sera pas responsable envers l'acheteur ou envers tout tiers pour toute blessure, perte ou dommage découlant directement ou non de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

5. POSE

Préparation de la surface: Les surfaces de coffrage doivent être propres et sèches. Pour le béton propre, il est essentiel de bien nettoyer les panneaux du coffrage afin d'enlever toute la rouille, les dépôts, le béton, la saleté et les huiles existantes du coffrage. Remplacer les coffrages usés et endommagés avant le traitement.

Applications : Appliquer de manière uniforme EZ STRIP^{MC} à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau sans produire de flaques. Pour de meilleurs résultats, une mince couche doit être appliquée avant chaque coulée.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits L&M^{MC} et LATICRETE[®] sont offerts dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1 800 243-4788

Téléphone: +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à: www.lmcc.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT:

DS 230.13F: Garantie sur les produits LATICRETE

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1 800 243-4788, poste 235

Téléphone: +1 203 393-0010, poste 235

Télécopieur: +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web: www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à: www.laticrete.com. Liste des documents connexes:

DS 230.13F: Garantie sur les produits LATICRETE