



# Toile d'étanchéité/antifracture

DS-237.0F-0314

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

Toile d'étanchéité/antifracture

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : +1.203.393.0010 poste 235

Sans frais : 1.800.243.4788 poste 235

Télécopie : +1.203.393.1684

Internet : [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

La toile d'étanchéité/antifracture est une toile non tissée mince et souple conçue spécifiquement pour une utilisation avec les membranes à base de latex. La toile d'étanchéité/antifracture renforce les membranes d'étanchéité porteuses spécifiquement pour les besoins particuliers de la pose de carrelage céramique, de pierre et de brique. Le caoutchouc polymère liquide autovulcanisant et la toile de renfort sont appliqués rapidement pour former une membrane d'étanchéité continue flexible qui adhère à une grande variété de supports.

### Emplois

Pour voir le type de membrane approprié à utiliser, consulter la fiche technique.

### Avantages

- Emploi requis pour les poses intégrales de membrane d'étanchéité 9235 et membrane antifracture Blue 92
- Emploi requis avec le HYDRO BARRIER™ pour l'étanchéité dans les gorges, les coins et les changements de plan
- Peut être utilisé pour renforcer le HYDRO BAN®, l'isolant d'étanchéité et antifissure pour planchers et murs WATERTIGHT™ ou la membrane d'étanchéité 9237
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Surfaces verticales et horizontales (y compris les plafonds)
- Renforce les zones soumises à des contraintes supplémentaires

### Supports appropriés

Pour voir le type de membrane approprié à utiliser, consulter la fiche technique.

### Conditionnement

Toile de 27.8 m<sup>2</sup> (300 pi<sup>2</sup>) en rouleau de 965 mm (38 po) de large

Toile en rouleau de 23 m (75 pi) de long sur 150 mm (6 po) de large

### Couverture approximative

Consulter les fiches techniques pour voir le type de membrane à base de latex approprié.

### Durée de conservation

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis être de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures > 0 °C (32 °F) et < 43 °C (110 °F).

### Restrictions

- Pour la pose sur des panneaux de revêtement extérieurs en gypse à mats de fibre de verre, utiliser la barrière étanche à l'air et à l'eau seulement. Se reporter à DS661.0 et 661.5 pour obtenir les instructions de pose spécifiques.
- Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité en tant que membrane de couverture primaire au-dessus d'un espace d'habitation
- Utiliser l'adhésif LATAPOXY® 300 pour la pose de marbre vert, de pierre sensible à l'humidité, de carreaux et pierres à dos de résine et d'agglomérés
- Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité sur les joints de dilatation, les fissures structurelles ou les fissures à mouvement différentiel vertical
- Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité sur des fissures >3 mm (1/8 po) de large
- Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité en tant que pare-vapeur (en particulier dans les bains de vapeur)
- Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité directement sur des planchers en panneau OSB, en panneau de particules, luan, Masonite® ou bois franc
- Utiliser un mortier blanc pour les marbres et les pierres de couleur blanche ou claire
- Ne pas exposer la membrane non protégée au soleil ou aux intempéries pendant plus de 30 jours
- Ne pas exposer une membrane d'étanchéité à une pression hydrostatique négative, à une transmission de vapeur excessive, à des solvants pour caoutchouc ou à des cétones
- La membrane d'étanchéité doit être couverte de carrelage céramique, pierre, brique, chape, terrazzo ou autre revêtement pour forte circulation Utiliser un panneau de protection pour couvrir provisoirement.

- Obtenir l'agrément des autorités chargées du code du bâtiment local avant d'utiliser une membrane d'étanchéité dans un bac à douche.
- Ne pas poser une membrane d'étanchéité directement sur des planchers en bois à simple couche, les baignoires/douches/bassins en contreplaqué ou autres assemblages similaires.

#### Mises en garde

Voir les informations de sécurité dans la fiche signalétique de la membrane d'étanchéité particulière.

- Protéger de la circulation et de l'eau jusqu'à la prise complète

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Normes en vigueur

Voir les données techniques spécifiques dans les fiches techniques des membranes d'étanchéité individuelles.

### Homologations

Pour voir les homologations de produit spécifiques, aller à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com) ou consulter les fiches techniques des membranes d'étanchéité individuelles.

## 5. POSE

Pour lire les instructions de pose, consulter la fiche technique de la membrane à base de latex en particulier.

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

### Pour tout renseignement sur les distributeurs :

Sans frais : 1.800.243.4788  
 Téléphone : +1.203.393.0010  
 Internet : [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

### Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE/LATAPOXY le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE (Canada et États-Unis)

Voir les informations sur la garantie dans les fiches techniques des membranes d'étanchéité LATICRETE individuelles.

## 8. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY nécessitent un nettoyage régulier avec du savon de pH neutre et de l'eau. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY sont sans entretien mais les performances et la durabilité de l'application peuvent dépendre du bon entretien de produits fournis par d'autres fabricants.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Assistance technique

Pour tout renseignement, appeler :

Sans frais : 1.800.243.4788 poste 235  
 Téléphone : +1.203.393.0010 poste 235  
 Télécopie : +1.203.393.1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE (Canada et États-Unis)  
 DS 105.0F : HYDRO BARRIER™  
 DS 236.0F : Membrane d'étanchéité 9235  
 DS 633.0F : Adhésif LATAPOXY 300  
 DS 641.0F : Membrane d'étanchéité 9237  
 DS 660.0F : Isolant d'étanchéité et antifissure WATERTIGHT™  
 DS 663.0F : HYDRO BAN®  
 DS 6200.1F : LATASIL™  
 DS 003.9 : Instructions de pose de l'isolant d'étanchéité et antifissure WATERTIGHT  
 DS 105.5 : Instructions de pose de HYDRO BARRIER  
 DS 663.5 : Instructions de pose de HYDRO BAN  
 DS WPAF.5 : Mode d'emploi de la membrane  
 TDS 152 : Collage de carrelage céramique, de pierres ou de briques sur des planchers en bois  
 TDS 169 : Procédures d'essai d'inondation  
 TDS 189 : Liste de vérification de la membrane d'étanchéité 9235