



STONETECH^{MD} Scellant ultra-résistant

DS 279.0-0616F

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

STONETECH^{MD} Scellant ultra-résistant

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : +1-203-393-0010

Numéro sans frais : +1-888-786-6343

Télécopieur : +1 203 393-1684

Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Un scellant pour usage intensif qui protège contre la plupart des taches sur de nombreux types de pierres tout en conservant l'aspect naturel de la pierre.

Utilisation (à l'intérieur et à l'extérieur)

- Plans de travail
- Dosserets
- Sols
- Murs

Avantages

- Protection robuste contre la plupart des taches
- Protection par micro-liens de pénétration avancée
- Conserve l'aspect naturel de la pierre
- Formule à base d'eau
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Surfaces conseillées :

Surfaces en pierres naturelles et de maçonnerie, comme :

- Marbre
- Granite
- Calcaire
- Ardoise

- Chalcanthite
- Quartzite
- Travertin
- Grès
- Dalles
- Carrelage de saltillo

Numéros d'article et emballage

D14924278 – Échantillon de 59 ml (2 oz), 12 unités par caisse

D14924289 – 473 ml (16 oz), 12 unités par caisse, 1 008 unités par palette

D14924296 – 946 ml (32 oz), 6 unités par caisse, 600 unités par palette

D14924311 – 3,8 l (1 gal), 4 unités par caisse, 160 unités par palette

D14924320 – 18,9 l (5 gal), 1 unité par caisse, 48 unités par palette

Produits disponibles pour la vente UNIQUEMENT au Canada :

D15130521 – 473 ml (16 oz), 12 unités par caisse, 1 008 unités par palette

D15130536 – 946 ml (32 oz), 6 unités par caisse, 600 unités par palette

D15130544 – 3,8 l (1 gal), 4 unités par caisse, 160 unités par palette

D15130558 – 18,9 l (5 gal), 1 unité par caisse, 48 unités par palette

Couverture approximative

- Jusqu'à 10,4 m²/473 ml (112 pi²/16 oz) pour une application d'une seule couche
- Jusqu'à 20,9 m²/ 946ml (225 pi²/32 oz) pour une application d'une seule couche
- Jusqu'à 83,6 m²/3,8 L (900 pi²/1 gal) pour une application d'une seule couche
- Jusqu'à 418 m²/18,9 L (4500 pi²/5 gal) pour une application d'une seule couche

Durée de vie attendue

- Jusqu'à 5 ans pour les surfaces à l'intérieur
- Jusqu'à 3 ans pour les surfaces à l'extérieur

Pour de meilleurs résultats, une nouvelle demande chaque année

Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32 °C (90 °F).

Teneur en COV

<400 g/l (excluant l'eau) pour l'EPA

<10 g/l (excluant l'eau) pour LEED et les États-Unis (revêtement à faible teneur en solides)

Instructions d'entreposage et de manutention

Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas jeter dans les voies d'eau naturelles.

Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (SDS).

- Inhalation : En grandes concentrations, les émanations peuvent irriter le système respiratoire.
- Contact avec la peau : peut provoquer une irritation de la peau.
- Contact avec les yeux : peut provoquer une irritation des yeux.
- Ingestion : peut provoquer un inconfort en cas d'ingestion
- Tenir hors de portée des enfants.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Ambre pâle
Odeur	Légère
pH	9 – 11
Densité	1,009

Propriétés d'utilisation

Prise complète	24 à 72 heures
----------------	----------------

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation de la surface

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. Toujours tester sur une petite zone discrète pour un temps de durcissement de 24 heures afin de déterminer la facilité d'utilisation et les résultats désirés. Laisser le nouveau coulis durcir pendant au moins 72 heures avant l'application. S'assurer que la surface est propre et exempte de cires et de revêtements.

Le scellant peut être appliqué sur des surfaces humides une heure après que l'eau stagnante ait été enlevée. La température de la surface doit être maintenue entre 10 et 26 °C (50 et 80 °F) lors de l'application du produit. S'assurer que la zone est bien aérée lors de l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone jusqu'à ce que la circulation soit rétablie.

Application

1. S'assurer que le capuchon est fermé et scellé, et bien mélanger avant d'utiliser.
2. Recouvrir toutes les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
3. Appliquer une généreuse couche à l'aide d'un tampon, d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur à faible pression.
4. Laisser le scellant pénétrer la surface pendant 10 à 15 minutes. Pendant cette période de temps, garder la surface humide en ajoutant du scellant au besoin. **NE PAS LAISSER LE SCÉLLANT SÉCHER COMPLÈTEMENT SUR LA SURFACE.**
5. Essuyer complètement toute la surface avec des serviettes propres et absorbantes.
6. Les surfaces plus poreuses pourraient nécessiter d'une deuxième couche. Si une deuxième couche est nécessaire, elle

doit être appliquée dans les 30 à 40 minutes suivant la première application, comme il est indiqué aux étapes 3 à 5.

7. Si des résidus de scellant apparaissent, appliquer d'autre scellant sur la surface de la section touchée. Frotter la surface avec un tampon blanc en nylon pour détacher les résidus et essuyer avec une serviette propre et absorbante.
8. Le durcissement complet est atteint en 24 à 72 heures. L'utilisation de la surface traitée peut reprendre en 6 à 8 heures. Si la surface doit être utilisée plus tôt, la recouvrir de papier à la colophane rouge afin de la protéger jusqu'à ce que le durcissement complet soit atteint.
9. Nettoyer les outils utilisés lors de l'application avec de l'eau.

Nettoyage

Nettoyer les outils utilisés lors de l'application avec de l'eau

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE^{MD}, STONETECH^{MD} et LATAPOXY^{MD} sont proposés dans le monde entier.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : +1-888-786-6343

Téléphone : +1-203-393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter le site de LATICRETE au www.stonetech.com ou www.laticrete.com

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

Les nettoyeurs très alcalins, acides, abrasifs ou à base d'ammoniaque ne sont pas indiqués pour l'entretien quotidien et peuvent endommager le scellant et réduire la résistance aux taches. Le nettoyage régulier du carrelage et des pierres avec un nettoyeur au pH neutre comme le nettoyeur pour pierre et carrelage STONETECH est recommandé. Pour les taches tenaces et difficiles à nettoyer, utiliser le nettoyeur KlenzAll^{MC} de STONETECH sur un tampon à récurer en nylon ou un balai-brosse à poils raides et à long manche. Remarque : avant d'utiliser un quelconque produit nettoyeur sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour vérifier les résultats. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter la fiche technique TDS 262 « Guide d'entretien pour pierre et carrelage ».

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : +1-888-786-6343, poste 2

Téléphone : +1-203-393-0010, poste 235

Télécopieur : +1-203-393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web au www.stonetech.com ou www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web au www.stonetech.com. Liste des documents connexes :

- DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE^{MD}
- DS 211.0F : Nettoyant pour pierre et carrelage
STONETECH^{MD}
- DS 215.0F : Nettoyant STONETECH KlenzAll^{MC}
- TDS 262 F: Guide d'entretien pour pierre et carrelage