



# LATAPOXY® 310 Stone Adhesive

## 310 Эпоксидный клей для камня

DS-679.00-0209



### 1. НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

LATICRETE® 310 Stone Adhesive

LATICRETE® Эпоксидный клей для камня

### 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Telephone: +1.203.393.0010, ext. 235

Toll Free: 1.800.243.4788, ext. 235

Fax: +1.203.393.1684

Internet: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

### 3. ОПИСАНИЕ

Эпоксидный клей для камня LATAPOXY 310 – это высокопрочный двухкомпонентный эпоксидный клей, разработанный для крепления облицовки, камня и плит точечным методом на вертикальные поверхности. Благодаря специальной формуле клей для камня LATAPOXY 310 не оползает при работе даже при температуре 35°C.

### Применение

- Специально разработан для фиксации тяжелых элементов из мрамора, гранита, искусственного и натурального камня и кафеля и их элементов на стены и потолки.
- Используется для крепления кирпича, бетонных и каменных

панелей.

- Идеально подходит для облицовки каминов, лифтов и лестниц.
- Установка мраморных, гранитных, каменных, керамогранитных и других крупноразмерных плит на стенах и потолках

### Преимущества

- Быстрое схватывание – от 45 минут до 1 часа.
- Простота в использовании – соотношение компонентов 1:1
- Не пачкается – идеален для работы с белым или светлым мрамором, камнем или плиткой.
- Выдерживает перепады давления, удары и вибрацию.
- Прочное перманентное сцепление не ослабнет в течение времени.
- Безопасный – не содержит растворителей.
- Не оседает даже при толщине 25 мм.
- Ускоренная версия продукта позволяет материалу схватиться за 5-8 минут.
- Одобрен к использованию снаружи зданий: ICC, IBC.

### Рекомендуемые основания

Пожалуйста, обращайтесь в Службу Технической поддержки LATICRETE для получения подробной информации.

### Основания внутри помещений

- Бетон
- Кирпич
- Влагостойкая фанера
- Цементные листы\*
- Сталь \*\*

\* Консультируйтесь с производителем плит относительно рекомендаций по укладке и возможностей наружного использования

\*\* Поверхность стали должна быть идеально чистой, без масел или других металилов, предъявляющих сцепление

### Основания снаружи помещений

Пожалуйста, обращайтесь в Службу Технической поддержки LATICRETE для получения подтверждения использования снаружи зданий и сооружений.

- Бетон
  - должен быть армирован и толщиной не менее 150 мм

- должен быть не менее 24 МПа
- должен быть выдержан не менее 28 дней

## Упаковка

Полный комплект: ведро 5 л часть А и ведро 5 л часть В

Мини комплект: банка 0.5л часть А и банка 0.5л часть В

Картриджи: 15 комплектов частей А и В

(Для использования с Миксером LATAPOXY 310)

Коммерческий комплект: 10 л часть А и 10 л часть В

## Покрываемая площадь

Покрываемая площадь LATAPOXY 310 зависит от количества материала, необходимого для выравнивания облицовки. Ниже приведена таблица ориентируясь на покрытие 10% элемента камня или плитки.

| Отклонение в стене | LATAPOXY® 310 толщина | Покрываемая площадь/комплект 10 литров |
|--------------------|-----------------------|--|
| Ровная стена       | 3 мм                  | 27–30 м <sup>2</sup>                   |
| 6 мм               | 6 мм                  | 14–16 м <sup>2</sup>                   |
| 12 мм              | 12 мм                 | 7–7.5 м <sup>2</sup>                   |

## Покрываемая площадь картриджей

Одна упаковка (15 картриджей) покроют примерно 14 м<sup>2</sup> при толщине точки 6мм, 27 м<sup>2</sup> при толщине точки 3мм при этом покрывая 10% площади облицовочного элемента.

## Срок годности

При хранении продукции без нарушения фабричной упаковки при температуре от 0°C до 43°C гарантируется наивысшее качество в течение 2 лет.

## Ограничения

- Температура основания во время работы: от 10 °C до 35°C.
- При работе снаружи зданий, обращайтесь в Сервис Технической поддержки LATICRETE для подтверждения в использовании.
- Нельзя устанавливать очень пористые камни, которые из-за своей природы могут расслаиваться, используя LATAPOXY 310.

## Внимание

Все основания должны прочными, стабильными и должны выдерживать вес устанавливаемых элементов. Отклонение в основании при любой нагрузке не должно превышать L/360 при укладке кирпича и плитки и L/480 при укладке камня, где L ширина проема.

Изучите ТИБП для более подробной информации по безопасности.

- Держать в недоступном для детей месте
- Клей для камня LATAPOXY 310 имеет слабо выраженный не опасный запах
- При низких температурах, защитить от воздействий до полного затвердевания

- Часть А до затвердевания опасна для кожи и глаз. Избегать продолжительного контакта с глазами и кожей. В случае контакта обильно промыть водой.
- Изучите местные строительные стандарты

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Технические данные

Клей для камня LATAPOXY 310

| Тест                      | Метод тестирования | Результат                     |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Консистенция              | LATICRETE TU       | Не оползает при толщине 25 мм |
| Жизнеспособность при 20°C | LATICRETE TU       | 30–45 минут                   |
| Затвердевание при 20°C    | LATICRETE TU       | 5–6 часов                     |
| Адгезия Мрамор-Бетон      | ANSI A118.3-5.5*   | 5–6.3 МПа                     |
| Прочность на сжатие       | ANSI A118.3-5.6    | 57–58 МПа                     |
| Прочность на сдвиг        | ANSI A118.3-5.7    | 10.3–14.5 МПа                 |
| Температурные перепады    | ANSI A118.3-5.8**  | 7–11 МПа                      |

Данные получены из отчета TCA 179-01

\* измененный метод тестирования

\*\* плитка изменена на порцелановую плитку

### Рабочие характеристики

Клей для камня LATAPOXY 310

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Консистенция              | Не оползает при толщине 25 мм |
| Жизнеспособность при 20°C | 30–45 минут                   |
| Затвердевание при 20°C    | 5–6 часов                     |

Спецификации могут меняться без предупреждения. Результаты отображают только методы тестирования. Реальные результаты будут зависеть от техники использования и условий при проведении работ.

### Рабочие характеристики

Клей для камня LATAPOXY 310

| Температура | Жизнеспособность | Затвердевание |
|-------------|------------------|---------------|
| 4°C         | 100 минут        | 10 часов      |
| 21°C        | 45 минут         | 5–6 часов     |
| 32°C        | 25 минут         | 2.5–3 часа    |

## 5. УКЛАДКА

Следующая информация отображает основную информацию по применению. Для более подробной информации обращайтесь в сервис Технической поддержки.

### Подготовка

Выдержать компоненты в течение 24 часов при температуре 21°C перед использованием. Основание должно быть сухим, бездефектным, чистым и очищенным от грязи, масляных и жировых пятен, цементного молока, составов для герметизации или ухода за бетоном. Отслоившаяся штукатурка, краска и подобное должны быть удалены. Пыльная бетонная и кирпичная поверхность должна быть очищена и увлажнена водой перед нанесением клея. Тыльные стороны гранитных плит механически очистить. Перед креплением к металлическим

основаниям убедиться в прочности их крепления, очистить их от пыли, масляных пятен, ржавчины и т.д. Соблюсти расширительные швы, не покрывать kleem.

Если облицовка имеет на тыльной стороне пленку, слой эпоксида, сетку или другие слои, удалите их с мест, где будет нанесен Клей для камня LATAPOXY 310.

Механически отшкурьте места, на которые будет нанесен Клей для камня LATAPOXY 310, используя диск с алмазным напылением. Удалите пыль при помощи жесткой щетки и протрите всю поверхность. При помощи влажной губки (не мокрой) удалите остатки пыли и частичек. Насухо протрите перед нанесением Клея для камня LATAPOXY 310.

## Смешивание

Смешайте две одинаковые по объему части А и В Клея для камня LATAPOXY 310 (в пропорции 1:1). Тщательно смешивать до однородного цвета. Небольшие количества могут быть смешаны при помощи ножа или мастерка. Большие количества могут быть смешаны миксером на малой скорости. Картриджи предусмотрено использовать с Миксером LATAPOXY 310.

## Основное применение

Равномерно нанесите мазки смешанного материала на тыльную сторону облицовки (минимум 5 мазков или точек – 4 по краям и 1 в центре). Покройте минимум 10% площади каждого элемента облицовки. Толщина нанесенного мазка должна быть в пределах от 3мм до 25 мм.

Приблизительный диаметр точки, необходимый для достижения 10% покрытия пятью точками:

| Размер плитки   | Диаметр мазка (точки) |
|-----------------|-----------------------|
| 300 мм X 300 мм | 50 мм                 |
| 600 мм X 600 м  | 100 мм                |
| 900 мм X 900 м  | 150 мм                |

После нанесения LATAPOXY 310 на облицовку, установите элемент на основание и отрегулируйте.

## Обработка швов

### Снаружи зданий

Используйте LATICRETE Latasil 100%-й силикон для обработки всех швов. Смотрите ТИ 6200.1

### Внутри зданий

Можно использовать следующие материалы:

- LATICRETE SpectraLock PRO Grout эпоксидная затирка
- LATICRETE 1500/1600 затирку для швов с LATICRETE 1776 усилитель затирки
- LATICRETE Latasil силикон

Тонкая облицовка с широкими швами может затруднить использование затирки для швов. Проведите тест.

Внимание:

Контрольные, расширительные швы должны быть обработаны эластичным герметиком.



## Очистка

### Первичная очистка поверхности.

До затвердевания материала, очистите инструмент при помощи теплой воды и мыла.

## 6. ДОСТУПНОСТЬ И СТОИМОСТЬ

### Доступность

Материалы LATICRETE и LATAPOXY доступны по всему миру.

Для получения информации он-лайн, посетите LATICRETE по адресу [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

### Стоимость

Обращайтесь к дистрибутору LATICRETE Вашего региона.

## 7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Смотреть 10. Дополнительная информация.

## 8. РЕМОНТ И УХОД

Затирки LATICRETE® и LATAPOXY® требуют периодического ухода водой с мылом с нейтральным pH. Все остальные материалы LATICRETE и LATAPOXY не требуют ухода, но долговечность и выполнение функций будет зависеть от правильно выбранных продуктов по уходу других производителей.

## 9. ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС

### Техническая поддержка

Информация доступна по звонку:

Телефон: +7.909.661.16.44  
Факс: +7.495.772.96.71

### Техническая литература и безопасность

Для получения технической литературы и информации по безопасности, посетите нашу страницу [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация по продукту доступна на нашей странице [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com). Список относящихся документов:

- DS 230.13: LATICRETE Гарантия продукта
- DS 230.12: LATICRETE Системная гарантия
- DS 254.3: LATICRETE Кarta выбора цветов
- DS 256.0: LATICRETE 1500 затирка для швов
- DS 258.0: LATICRETE 1600 затирка для швов
- DS 685.0: LATICRETE SpectraLock PRO Grout
- DS 679.3: LATAPOXY 310 Rapid Stone Adhesive
- DS 6200.1: LATICRETE Latasil
- DS 683.0: LATAPOXY 310 Cordless Mixer
- DS 265.0: LATICRETE 1776 Grout Admix

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA  
1.800.243.4788  
+1.203.393.0010  
[www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2008 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the ■■■■ logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.