



Almacenamiento, transporte, vida útil y acondicionamiento de Productos LATICRETE® y LATAPOXY® TDS 132

MEMBRANAS BASADOS EN LATEX Y TEMPERATURA – Los materiales LATICRETE® basados en látex (por ejemplo 9235 Membrana Impermeabilizante o HYDRO BAN®) deben almacenarse a temperaturas entre 7° y 32°C (45° y 90°F) pero deben ser templados para alcanzar una temperatura de $\geq 21^{\circ}\text{C}$ (70°F) durante un mínimo de 12 horas antes de su uso. Esto asegurará la consistencia adecuada del líquido de membrana para la instalación. 9235 Membrana Impermeabilizante requiere que la temperatura superficial del sustrato esté entre 7° y 32°C (45° y 90°F) durante la instalación y durante 24 horas después de la instalación. HYDRO BAN quiere que la temperatura superficial del sustrato esté entre 10° y 32°C (50° y 90°F) durante la instalación y durante 24 horas después de la instalación. Tenga en cuenta que las bajas temperaturas extenderán el tiempo de curación.

MATERIALES BASE CEMENTO Y TEMPERATURA – Los materiales LATICRETE® basados en cemento (por ejemplo 3701 Mortero Fortificado, NXT® Nivelador Plus, 254 Platinum, 257 TITANIUM™, MULTIMAX™ LITE, 317 Mortar, PERMACOLOR® Select^, etc...) envasados en bolsas o cajas de cartón no se ven afectados por temperaturas altas o bajas. Estos productos pueden enviarse y almacenarse a temperaturas superiores a 38°C (100°F) y por debajo de la congelación sin afectar al producto. Estos productos deben ser llevados e instalados en sustratos que tengan un rango de temperatura superficial entre 4° y 32°C (40° y 90°F). Tenga en cuenta que las bajas temperaturas extenderán el tiempo de curación.

LIQUIDOS LATEX – Los aditivos de Látex LATICRETE (por ejemplo 3701 Aditivo para Morteros, 333 Aditivo Súper Flexible, etc...) deben almacenarse fuera del suelo a temperaturas entre 0° y 43°C (32° y 110°F). Proteja los aditivos de látex LATICRETE de la congelación siempre que sea posible. Si el material se congela, colóquelo en un área calentada y deje que se descongele por completo y revuelva bien antes de usarlo. NOTA: Siga las pautas anteriores para los materiales a base de cemento con respecto a los requisitos de temperatura superficial.

PRODUCTOS DE RESINA–15 Mastic Superior debe almacenarse a temperaturas entre 0° y 43°C (32° y 110°F). La instalación de baldosas o piedras con masilla no debe realizarse cuando las temperaturas de la superficie o del aire están por debajo de los 7°C (45°F) o por encima de los 32°C (90°F). La instalación de baldosas o piedras a temperaturas entre 7° y 15°C (45° y 59°F) requiere entre 24 y 48 horas adicionales de tiempo de curado antes de colocar boquilla.

RESINAS EPOXICAS Y TEMPERATURA - El almacenamiento y las temperaturas de trabajo de los líquidos epóxicos son muy importantes para las propiedades de trabajo. La temperatura de almacenamiento y de trabajo ideal de los líquidos durante la mezcla debe ser de entre 16° a 32°C (60° a 90°F) a menos que se indique lo contrario. A estas temperaturas las resinas son líquidas, fáciles de mezclar y tienen buenas propiedades de trabajo.

RESINAS EPOXICAS Y BAJAS TEMPERATURAS – Cuando las temperaturas caen por debajo de los 16°C (60°F) las resinas epoxi se vuelven gruesas, difíciles de mezclar y se curan muy lentamente. SPECTRALOCK® PRO Mortero para Juntas Epóxicas de calidad superior, SPECTRALOCK PRO Translucent Grout y SPECTRALOCK® PRO Juntas Epóxicas se pueden instalar a temperaturas de hasta una temperatura superficial de 5°C (40°F) pero el tiempo de curación se extenderá.

SPECTRALOCK 2000 IG curará más rápido y a temperaturas más bajas que otros materiales epoxi. Esto significa que SPECTRALOCK 2000 IG se puede instalar a temperaturas tan bajas como 5°C (40°F). Se extenderá el tiempo de trabajo y el tiempo de curación.

Si la instalación de epoxis debe ocurrir a temperaturas más frías de lo que se sugiere, puede ser necesario almacenar los líquidos epoxi a temperatura ambiente 21°C (70°F) para llevarlos a una condición fácil y viable. Otro método consiste en sumergir las bolsas de resina y endurecedor en agua tibia (43°C [110°F]) durante una hora antes de la mezcla. Mantener la temperatura superficial del sustrato caliente también ayudará durante la aplicación del material epoxico.

RESINAS EPOXICAS Y ALTAS TEMPERATURAS – Cuando la temperatura sube por encima de los 32°C (90°F) el curado del epoxico se acelera en gran medida. La vida útil y las propiedades de trabajo se acortarán (ver gráfico a continuación). Los ambientes calientes deben enfriarse cuando la temperatura del aire o del sustrato esté por encima de los 32°C (90°F).

Si la instalación debe ocurrir en temperaturas más calientes, entonces se sugiere;

1. Almacene las resinas a temperatura ambiente de 21°C (70°F) durante 24 horas, o colóquelas en una zona fría (por ejemplo, refrigerador o enfriador) si están disponibles
2. **NO SE APLIQUE** en las zonas exteriores que estén expuestas al sol y/o calientes al tacto (>32°C/90°F). Los epóxicos pueden curar muy rápido y ser extremadamente difíciles de eliminar de la superficie. Las ampollas y burbujas también se pueden formar en las boquillas Epóxicas cuando las temperaturas son altas.
3. Mezcle la resina y el endurecedor y luego añada y mezcle rápidamente el polvo SPECTRALOCK® Parte C a los líquidos y vuelva a mezclar. Retire inmediatamente el epoxico del cubo y vierta fuera del recipiente y sobre la superficie de trabajo (horizontal) o una lámina de plástico. *Mantener el epoxico en el recipiente de mezcla hará que el material retenga el calor y se cure a un ritmo aún más acelerado.*

SELLADORES, POTENCIALIZADORES DE COLOR Y LIMPIADORES – Los selladores, potencializadores de color y limpiadores STONETECH® (por ejemplo BulletProof®, Enhancer Pro™, KlenzAll™, etc...) debe almacenarse por encima de 0° y por debajo de 38°C (32°F y 100°F) a menos que se indique lo contrario en la hoja de datos del producto. No permita que se congele. La temperatura de la superficie debe estar entre 10° y 27°C (50°F y 80°F) durante el uso, a menos que se indique lo contrario en la hoja de datos del producto.

LATICRETE International, Inc. fabrica una amplia variedad de materiales de instalación de baldosas. Aunque son fáciles de instalar, sí requieren ciertos rangos de temperatura, ya sea que esté instalando o simplemente almacenando los productos LATICRETE. Hemos creado una lista de muchos productos LATICRETE y sus requisitos de temperatura para que pueda ser útil para usted cuando trabaje y almacene el producto.

Producto	Propiedades de Trabajo	Vida Util
LATICRETE® Membranas Latex <ul style="list-style-type: none"> • 9235 Membrana Impermeabilizante • HYDRO BAN® • HYDRO BAN Quick Cure • HYDRO BARRIER™ • FRACTURE BAN SC 	Consulte las hojas de datos de productos adecuadas para conocer las propiedades y temperaturas de trabajo específicas.	Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados para ser de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas de >32°F (0°C) y 110°F (43°C).
LATICRETE Productos base cemento	Consulte las hojas de datos de productos adecuadas para conocer las propiedades y temperaturas de trabajo específicas.	Se garantiza que los recipientes sellados de fábrica serán de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan fuera del suelo en una zona cálida.
LATICRETE Aditivos Latex Premium <ul style="list-style-type: none"> • 3701 Aditivo para Morteros • 333 Aditivo Super Flexible 	Consulte las hojas de datos de productos adecuadas para conocer las propiedades y temperaturas de trabajo específicas.	Se garantiza que los recipientes sellados de fábrica serán de primera calidad durante cinco (5) años si se almacenan fuera del suelo a temperaturas >32°F (0°C) y <110°F (43°C).
125 Sound & Crack Adhesive	40 min. de tiempo abierto a 70°F (21°C) 2 – 4 horas de vida útil a 70°F (21°C) 24 horas para tráfico peatonal a 70°F (21°C)	Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados para ser de primera calidad durante un (1) año si se almacenan fuera del suelo en una zona seca. No se debe permitir que el producto se congele antes de su uso y el tiempo de curado completo.
15 Premium Mastic	60 minutos de tiempo abierto	Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados para ser de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas de >32°F (0°C) y 110°F (43°C).
SPECTRALOCK® PRO Mortero para Juntas Epóxicas de calidad superior *	30 min. tiempo abierto a 95°F (35°C) 80 min. tiempo abierto a 70°F (21°C) 120 min. tiempo abierto a 40°F (4°C) (temperatura del sustrato)	Líquidos - 2 años si se almacenan a temperaturas >32°F (0°C) y <95°F (35°C). Polvo Parte C – Vida útil ilimitada
SPECTRALOCK® PRO Premium Translucent Grout*	30 min. tiempo abierto a 95°F (35°C) 80 min. tiempo abierto a 70°F (21°C) 120 min. tiempo abierto a 40°F (4°C) (temperatura del sustrato)	Líquidos - 2 años si se almacenan a temperaturas >32°F (0°C) y <95°F (35°C). Polvo Parte C – Vida útil ilimitada
SPECTRALOCK® PRO Juntas Epóxicas *	30 min. tiempo abierto a 95°F (35°C) 80 min. tiempo abierto a 70°F (21°C) 120 min. tiempo abierto a 40°F (4°C) (temperatura del sustrato)	Líquidos - 2 años si se almacenan a temperaturas >32°F (0°C) y <95°F (35°C). Polvo Parte C – Vida útil ilimitada
SPECTRALOCK 1	4 horas para tráfico ligero a 90°F (32°C) 6 horas para tráfico a 70°F (21°C) 9 horas para tráfico a 50°F (10°C) (temperatura del sustrato)	2 years if stored at temperatures >32°F (0°C) and 95°F (35°C) – Keep previously opened bucket tightly closed when not in use.

LATAPOXY 300 Adhesivo Epoxico	Vida útil 45 min. a 70°F (21°C) No instalar cuando la temperatura de la superficie está por debajo de 60°F (16°C) o arriba de 90°F (32°C).	Se garantiza que los envases sellados de fábrica de este producto serán de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan en temperaturas de >32°F (>0°C) a <110°F (<43°C).
LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra	100 min vida útil a 40°F (4°C). Tiempo 10 horas. 45 min vida útil a 70°F (21°C). Tiempo 5-6 hrs. 25 min. vida útil a 90°F (32°C). Tiempo 2.5-3 hrs. Temperatura de la superficie para la aplicación 50°F (10°C) to 95°F (35°C).	Se garantiza que los envases sellados de fábrica de este producto serán de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan en temperaturas de >32°F (>0°C) a <110°F (<43°C).
LATAPOXY® 310 Adhesivo para Piedra Rápido	Vida util @ 70°F (21°C) 3-5 min. Tiempo de aplicacion@70°F (21°) 5-8 min. Temperatura de la superficie para la aplicación 50°F (10°C) to 95°F (35°C).	Se garantiza que los envases sellados de fábrica de este producto serán de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan en temperaturas de >32°F (>0°C) a <110°F (<43°C).
LATAPOXY Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas	Permite las pruebas de inundación en 24 horas en 70°F(21°C) Temperatura de la superficie para la aplicación debe estar entre 45-90°F (7-32°C).	Se garantiza que los envases sellados de fábrica de este producto serán de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan en temperaturas de >32°F (>0°C) a <110°F (<43°C).
LATICRETE NXT® Revestimiento de Reducción de Vapor SPARTACOTE® Moisture Vapor Barrier	Vida útil 15- 20 min. a 70°F(21°C) Temperatura de la superficie para la aplicación debe estar entre 50°F (10°C) y 90°F (32°C) durante la instalación y 24 horas después.	Se garantiza que los envases sellados de fábrica de este producto serán de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan en temperaturas de >32°F (>0°C) a <110°F (<43°C).
SPECTRALOCK® 2000 IG	Tiempo de trabajo 80 min. a 70°F(21°C) Temperatura de la superficie para la aplicación debe estar entre 45°F (7°C) y 90°F (32°C).	Factory sealed containers of this product are guaranteed to be of first quality for two (2) years. Part C Powders – Unlimited shelf life
LATASIL™	Tiempo de trabajo con herramienta 7 – 10 min Tiempo sin adhesión a 25°C (77°F), 50% HR	Cuando se almacena en los envases originales sin abrir a o por debajo de 90°F (32°C), este producto tiene una vida útil de 1 año.
LATASIL 9118 Primer	Tiempo de curado de 30 minutos a 70°F (21°C)	Cuando se almacena en los envases originales sin abrir a o por debajo de 90°F (32°C), este producto tiene una vida útil de 6 meses a partir de la fecha de fabricación. El recipiente debe mantenerse herméticamente sellado cuando no esté en uso.
Sellador Acrílico	20 minutos de tiempo abierto 48 horas de Tiempo de fraguado 2 semanas de curado completo	Se garantiza que los envases sellados de fábrica de este producto serán de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan en temperaturas de >32°F (>0°C) a <110°F (<43°C).
STONETECH Selladores, Potencializadores de color y Limpiadores	Consulte las hojas de datos de productos adecuadas para conocer las propiedades y temperaturas de trabajo específicas.	Se garantiza que los envases sellados de fábrica de este producto serán de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan en temperaturas de >50°F (10°C) a <90°F (32°C).

Exposición de temperatura totalmente curada, instalada y en servicio

Productp	Temperatura Intermitente	Temperatura constante
Membranas de Latex LATICRETE	-20° a 280°F (-29° a 138°C)	
Productos base cemento LATICRETE	350°F (177°C) Maximo	
15 Premium Mastic	140°F (60°C) Maximo	
SPECTRALOCK 2000 IG	360° F (182°C)	185° F (85°C)
LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra	360° F (182°C)	160° F (71°C)
LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra Rapido	360° F (182°C)	160° F (71°C)
LATAPOXY Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas	360° F (182°C)	160° F (71°C)
LATICRETE NXT Revestimiento de Reducción de Vapor SPARTCAOTE* Moisture Vapor Barrier	360° F (182°C)	160° F (71°C)
LATAPOXY 300 Adhesivo Epoxico	360° F (182°C)	160° F (71°C)
SPECTRALOCK PRO Mortero para Juntas Epóxicas de calidad superior *	250° F (121°C)	150° F (65°C)
SPECTRALOCK® PRO Premium Translucent Grout*	250° F (121°C)	150° F (65°C)
SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas *	250° F (121°C)	150° F (65°C)
SPECTRALOCK 1	140°F (60°C) Maximo	
LATASIL	-40° a 350°F (-40 a 177°C)	
Sellador Acrílico	0° a 180°F (-18° a 82°C) – Con arena -20° a 180° (-29° a 82°C) – Sin Arena	

Para obtener más información sobre instalaciones de baldosas o piedras en clima frío, consulte LATICRETE TDS 175 "Instalación de Revestimientos y Aplicación de Morteros para Juntas en Climas Fríos"; o, para la instalación de baldosas o piedras en climas calurosos, consulte LATICRETE TDS 176 " Instalación de Revestimientos y Aplicación de Morteros para Juntas en Climas Cálidos."

* United States Patent No.: 6,881,768 (and other Patents)

^ United States Invention Patent No.: 6,784,229 (and other Patents)

Technical Data Sheets are subject to change without notice. For latest revision, check our website at <https://laticrete.com>
TDS 132 (Spanish).doc R 21 January 2021



LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ▪ 1 LATICRETE Park North ▪ Bethany, CT 06524-3423 USA
800.243.4788 ▪ support@laticrete.com ▪ www.laticrete.com

©2015 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.